Technisches Merkblatt

Buntlack

seidenlänzend

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Für abriebfeste Lackierungen von grundiertem Holz und Metall, Warmwasserheizkörpern (nur Bunttöne), vorbehandeltem Hart-PVC und Zinkuntergründen.
Eigenschaften	**farbfit Buntlack seidenglänzend** ist ein lösemittelhaltiger, aromatenfreier Kunstharzlack für innen und außen. Für strapazierfähige, stoß- und schlagfeste Lackierungen, deckstark durch High-Solid-Technologie, sehr guter Verlauf, glanzstabil, hoch wetterbeständig. Die seidenglänzende Oberfläche stellt sich nach anfänglichem Glanz nach mehreren Tagen ein.
Farbtöne	RAL 1015, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7001, RAL 7035, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9005, 9110 Weiß
Glanzgrad	Seidenglänzend
Dichte	ca. 1,17 – 1,44, je nach Farbton
Pigmentbasis	Organische und anorganische Pigmente
Bindemittelart	Alkydharz
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Alkydharz, organische und anorganische Pigmente, Lösemittel, Additive.
Produkt-Code	M-LL 01
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 l

Verarbeitung

Untergrund	Muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Rohes Nadelholz außen mit **farbfit Holz-und Bläueschutzgrund** grundieren. Eisen und Stahl entrosten, entfetten und mit **farbfit Metallgrund** vorstreichen. Zinkflächen säubern und mit Zinkreiniger und Schleifvlies reinigen. Hart-PVC entfetten und anschleifen. So vorbereitete Untergründe mit **Allgrund** grundieren.

Technisches Merkblatt

Anstrichaufbau/ Verarbeitung	**farbfit Buntlack seidenglänzend** vor Gebrauch gut aufrühren und in 1-2 Deckanstrichen gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf einheitliche Fertigungsnummer achten. Verarbeitung mit Pinsel und Rolle.
Verbrauch	ca. 10 m²/Liter
Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten.
Reinigen der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.
Trockenzeit	Bei 20 °C und ca. 60 % rel. Luftfeuchtigkeit Staubtrocken: nach ca. 6 Std. Überstreichbar: nach ca. 24 Std. Trocken: nach ca. 48 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8 °C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Lagerung	Stets verschlossen und frostfrei lagern.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis	EU-VOC-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d,Typ Lb): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit fl üssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782.

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.farbfit.de
info@lack-albrecht.de

Technische Information Stand 02/2015