

Lösemittelhaltige, geruchsneutrale Isolierfarbe für innen, schnell trocknend, hoch deckend, matt

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Einzusetzen als Renovieranstrich für Decken und Wände, für alle Tapeten und Styropor. Hervorragend geeignet für Räume, die schnell renoviert und nach kurzer Zeit wieder benutzt werden müssen, z. B. Gaststätten und Hotels. Zur Isolierung von Nikotin-, Ruß- und ausgetrockneten Wasserflecken besonders geeignet.

Eigenschaften

Scheuerbeständig, matt, lösemittelhaltig, aromatenfrei, wasserfrei; spannungsarm, hoch deckend, schnell trocknend, gut haftend, alkaliresistent, nicht gilbend, nicht quellbar, umweltverträglich und geruchsarm.

Achtung: Nicht mit anderen Dinova-Werkstoffen mischen.

Genuss- und Lebensmittel sind während der Renovierungs- und Trocknungsphase auszulagern. Für die Renovierung von Räumlichkeiten mit hohem Feuchteanfall und hohem Schimmelrisiko (z. B. Backstuben und Feuchträume) nicht geeignet. In Räumen, in denen Lebensmittel gelagert werden, dürfen lösemittelhaltige Anstrichstoffe nicht verwendet werden. Hierfür empfehlen wir Isogrund LF fein in Verbindung mit DinoSan FZ oder Isomatt Aqua ELF. Die Isolierung von Filzstift- und Anilinflecken kann nicht gewährleistet werden.

Werkstofftyp

Lösemittelhaltiges Absperrmittel nach DIN 55 945 mit langöligem Bindemittel. Zusatzwerkstoff: Spezial-Verdünner.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 350 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

Glanzgrad: Matt.

Farbton: Weiß. Es ist nur ein Zusatz von max. 3 % Universal-Abtönpasten möglich, um die Wirkung von Reno-In LH nicht zu verändern (bitte Verträglichkeit testen).

Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,56 kg/l

Untergrundvorbehandlung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.

Feste Anstriche, fest haftende Tapeten, Raufaser- und Relieftapeten sowie Sichtplatten aus Polystyrol-Hartschaum bedürfen keiner speziellen Grundierung.

Tragfähige Altanstriche ein- bis zweimal mit Reno-In LH streichen, je nach Zustand des Untergrundes.

Auf saugfähigem Untergrund: Sollte nach dem ersten Anstrich die Gleichmäßigkeit der Fläche nicht erreicht sein, direkt nach dem Mattwerden einen zweiten Anstrich aufbringen. **Oder:** Erster Anstrich und nach der Trocknung (am nächsten Tag) den zweiten Anstrich aufbringen.

Auf nicht saugfähigem Untergrund: Material satt auftragen und mit einem Roller ohne Material verschlichten.

Bei pilz- und schimmelverseuchten Untergründen mit leichtem oder mittlerem Befall zunächst fachgerechte Reinigung vor-

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Oft genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit Reno-In LH. Auf kontrastreichen, stark saugenden Flächen Vor- und Schlussanstrich unverdünnt, höchstens bis zu 3 % ausschließlich mit Spezial-Verdünner AF verdünnen.

Kleben von Tapeten: Sofern am Deckenanschluss Reno-In LH auf die zu tapezierende Wandfläche kommt, sollte nach Ablüftung von ca. acht Stunden mit Spezial-Kleber tapeziert werden. Nach Abtrocknung von 12–24 Stunden kann mit Normal-Kleister tapeziert werden.

Verarbeitung

Mit Pinsel, Rolle oder Spritzgeräten (airless).

Airless-Applikation:

Verdünnung: Rollen/Streichen: 0 - 3 %

Airless-Applikation ca. 10 % (Spezial-Verdünner AF)

Düse: 0,021 - 0,027" bzw. 0,53 - 0,68 mm

Druck: 160 - 180 bar

Spritzwinkel: 50 - 60°

Airlessverarbeitung nur mit einem leistungsfähigen Gerät möglich, z. B. GRACO Mark V.

Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, griffest nach 3-4 Stunden, durchgehärtet nach 3 Wochen. Diese Werte sind von Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Reno-In LH kann bei Kälteeinbruch eindicken.

Verbrauch

Ca. 140 ml/m² pro Anstrich auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Lieferform

Reno-In LH: 12,5 l-Blechgebinde

Spezial-VerdünnerAF: 5,0 l-Blechgebinde

1,0 l-Blechgebinde

nehmen, dann Dibesan-Sanierlösung aufstreichen und mindestens 6 Stunden einwirken lassen. Stark befallene Untergründe vorher mechanisch säubern und gründlich nachwaschen, am Besten im Hochdruck-/ Heißdampfverfahren reinigen und gut austrocknen lassen.

Stark durch Nikotin, Ruß und Fett verseuchte Flächen vorher unter Zusatz fettlösender Mittel gründlich abwaschen.

Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsgummis nicht überstreichen!

Hartschaumplatten werden nicht angelöst, wenn Reno-In LH in unverdünntem Zustand aufgetragen wird.

Ausführung von Tapezierarbeiten: Mit Reno-In LH beschichtete Flächen können erst nach einer Trocknung von mindestens 21 Tagen übertapeziert werden.

Wenn Vorarbeiten nicht oder nur unzureichend ausgeführt worden sind, unbedingt Probeflächen anlegen!

Beachten

Lagerung

Gebinde dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Von Zündquellen fernhalten.

Bitte beachten

Verarbeitung bis zum Gefrierpunkt, wenn die zu beschichtenden Flächen trocken und eisfrei sind. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. WGK: 1, Produkt-Code M-PL01. Weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.