

## Verarbeitungsfertiger Roll- und Spachtelputz, Dekorputz für innen

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Vielseitig strukturierbarer Kunstharz-Rollputz für die dekorative, Innenraumgestaltung. Universell einsetzbar auf allen mineralischen Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten usw. Für den Einsatz in Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden sowie im privaten Wohnbereich mit erhöhten Anforderungen an die Geruchs- und Emissionsfreiheit von Beschichtungen besonders geeignet.

#### Eigenschaften

P. Org. 2, emissionsminimiert und lösemittelfrei, waschbeständig, diffusionsfähig, alkaliresistent, stoß- und kratzfest, gebrauchsfertig, sehr leicht zu verarbeiten (besonders im Rollauftrag), vielfältig und leicht strukturierbar, wasserverdünnbar, umweltverträglich und geruchsneutral. Raumlufthygienisch unbedenklich.

#### Werkstofftyp

Rollputz auf Dispersionsbasis gem. DIN 18 558, P. Org. 2.

#### Korngröße

Bis 0,8 mm.

#### Glanzgrad

Matt.

#### Farbton

Altweiß. Mit max. 5 % DinoColor-Vollton- und -Abtönfarben ohne Veränderung der zugesicherten Eigenschaften abtönbar, Farbtöne ab 300 kg auf Anfrage ab Werk lieferbar.

#### Physikalische Kennwerte

Dichte: 1,8 kg/l

### Verarbeitungshinweise

#### Beschichtungsaufbau

Zum Egalisieren des Untergrundes sowie bei glatten oder farblich von der nachfolgenden Beschichtung stark abweichenden Flächen einen Voranstrich mit Streichfüller, bis 10 % mit Wasser verdünnt, oder mit Unigrund Plus, bis 5 % mit Wasser verdünnt, im Farbton der nachfolgenden Beschichtung ausführen.

#### Verarbeitung

Durch Roll-, Kellen- oder Spritzauftrag mit Putzspritzgeräten. Je nach gewünschter Struktur und beim Spritzauftrag kann gering mit Wasser verdünnt werden.

Rolldekor ELF unverdünnt mit der Moltopren-Erbslochrolle oder mit rostfreier Glättkelle auftragen. Nach Zugabe von ca. 3 % Wasser auch mit herkömmlichen Farbrollen.

Bei Rollauftrag wird die vollständig bedeckte Rolle von oben nach unten in Strecken von ca. 40 cm Länge (= eine Rollenumdrehung) leicht abgerollt. Die durch nochmaliges Durchrollen entstandene Struktur kann so belassen werden, oder man glättet mit einem angefeuchteten Kunststoff-Spachtel bzw. einer feinen Moltoprenrolle die oberen Spitzen ab. Außerdem kann der Auftrag mit den verschiedensten Modelliergeräten wie Gummi-, Schaumstoff- oder Struktur-Rollen, Tuffhexen, Kellen, Bürsten oder Spachteln sehr leicht und ansatzfrei strukturiert werden.

Bei Spritzauftrag Spritzdüsen mit 6–8 mm Durchmesser bei einem Zerstäubungsdruck von ca. 3–4 bar verwenden.

#### Trockenzeit

Die mittlere Trockenzeit beträgt bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte ca. 5 Stunden. Überstreichbar nach drei bis vier Tagen mit Dekorgrund, wobei der matte Putzeffekt erhalten bleibt. Weiterhin sind vornehmlich matte Dinova-Innenfarben zur Überarbeitung geeignet. Durchtrocknung nach 28 Tagen.

#### Verbrauch

Abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Auftragsstärke und der Struktur: ca. 1,5–3,5 kg/m<sup>2</sup>. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

#### Lieferform

25,0 kg-KU-Gebinde

### Untergrundvorbereitung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.

**Bei Putzen** ist besonders auf die DIN-gerechte Festigkeit des Untergrundes zu achten. Die Putzoberfläche muss frei von Sinterhäuten sein. Wenn vorhanden, abschleifen und mit Tiefgrund W ELF grundieren.

**Neuer Putz, Beton und neues Mauerwerk** (lufttrocken; zwei bis drei Wochen austrocknen lassen) mit Tiefgrund W ELF grundieren.

**Gipsputz, Gipsbauplatten, mineralische Kratz-, Spritz- und Edelputze, sandenden Putz** mit Tiefgrund W ELF grundieren – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 50 % Wasser zusetzen.

**Kalk-, Zement- und Silikatfarben-Aanstriche** sowie andere nicht genügend tragfähige Altanstriche sollen vor dem Grundieren möglichst restlos entfernt werden.

**Raue, unebene Untergründe** müssen vor der Beschichtung mit einer geeigneten Spachtelmasse, z. B. DinoMur, plangespachtelt werden.

## Beachten

### Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei; Anbruchgebände gut verschließen.

### Bitte beachten

Für zusammenhängende Flächen nur Material derselben Chargen-Kennzeichnung verwenden oder Teilmengen verschiedener Chargen vor der Verarbeitung an geschlossenen Flächen mischen.

Bei stark farbig gewünschten Flächen wird empfohlen, Rolldekor ELF im Weißton aufzutragen und mit DinoColor nach ca. 4–5 Tagen deckend zu überstreichen.


Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, möglichst unter Zusatz von Waschmitteln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen.

WGK: 1, Produkt-Code M-DF01, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 170904

### CE-Kennzeichnung

	
Hersteller (siehe Angabe auf dem Etikett)	
11	
<b>EN 15824</b>	
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Außen- und Innenbereich	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V <sub>2</sub> mittel
Wasseraufnahme:	W <sub>2</sub> mittel
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> · d <sup>0,5</sup> )
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry,mat</sub> :	Keine Leistung festgestellt
Brandverhalten:	Brandverhaltensklasse A2 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen in einer Schichtstärke bis 3,0 mm)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.

Wir sind Mitglied im

