

Spezialgrundiermittel mit hydrophobierender Wirkung, mit Filmschutz gegenüber Algen und Pilzen, für außen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zum Grundieren feinporöser, saugfähiger und sandender Untergründe wie Putze aller Art, Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Faserzementplatten, Beton und Gasbeton sowie leicht kreiender, aber tragfähiger Altanstriche im Außenbereich.

Eigenschaften

Wasserverdünnbar, farblos auf Trocknend. Sehr leicht zu verarbeiten, tief eindringend, Trockenzone bildend, schnell trocknend, sehr ergiebig, erhöht die Resistenz gegen Pilz- und Algenwachstum. Verfestigend, wasserabweisend, egalisiert unterschiedliche Saugfähigkeit, haftvermittelnd, alterungsbeständig, alkalibeständig, unempfindlich gegen frische, lufttrockene Putze, wasserdampfdurchlässig, verbessert wesentlich die Schutzwirkung von Anstrich- und Putzsystemen der Gegengrün-Produkte.

Verträglichkeit

Um die gute Tiefgrundwirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit anderen Anstrichwerkstoffen mischen.

Werkstofftyp

Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat auf Basis von Spezial-Siliconharzen.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Farbton

Gelb-transparent. Nicht mit anderen Materialien mischen, dies gilt auch für Abtönfarben.

Physikalische Kennwerte

Dichte: 1,00

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Bei sandenden Untergründen unverdünnt „nass in nass“ bis zur Sättigung und Verfestigung.

Bei anderen Untergründen – wie in der Grundiertechnik üblich – dem Untergrund angepasst verdünnen. Die Wasserzugabe sollte 50 % nicht übersteigen.

Glänzendes Aufrocknen unbedingt vermeiden.

Verarbeitung

Auftragen durch Streichen.

Trockenzeit

Überstreichbar und regenfest nach ca. 10 Stunden bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei kühler und feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Verbrauch

Abhängig von Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes ab 100 ml/m² unverdünntes Material. Genaue Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Lieferform

10,0-Liter-KU-Kanister

Untergrundbeschaffenheit und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3.

Neue Putze der Mörtelgruppe P II und P III nach zwei- bis dreiwöchiger Austrocknung (Nachputzstellen evtl. flutieren).

Mineralische Kratz-, Spritz- und Edelputze, leicht sandenden Putz und oberflächlich abgewitterten Beton mit Grünbewuchs gründlich reinigen, mit Dibesan-Sanierlösung einstreichen und trocknen lassen nach Herstellervorschrift. Zwischen- und Schlussanstrich mit Beschichtungen aus der Gegengrün-Produktgruppe.

Die Untergrundvorbehandlung ist auf den Werkstoff abzustimmen, mit dem nach der Grundierung mit Silicon-Grund FZ weitergearbeitet werden soll (Gegengrün-Produkte).

Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen.

Fassadenprodukte mit Filmkonservierung gegen Pilz- und Algenbefall bieten einen langanhaltenden, aber zeitlich begrenzten Schutz.

Die Wirksamkeitsdauer der Filmkonservierung ist abhängig von den Objektbedingungen.

WGK: 1, Produkt-Code M-GF01, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.