

SPÄTULA STUHHI

A Mano



Werkstofftyp

Lasurwerkstoff auf der Basis von Kasein (Milchprodukt) und mineralischen Füllstoffen.

Anwendungsbereich

Für dekorative Wandbeschichtungen im Innenbereich in Wisch-, Stupf- und Wickeltechnik, auf der Basis natürlicher Rohstoffe.

Die Farbtonvielfalt orientiert sich am Spatula Stuhhi-System.

Mit der A Mano Wandlasur lassen sich weiche und warme Oberflächeneffekte erzielen, die sich an handwerklichen Techniken der Vergangenheit orientieren.

Einzusetzen auf mineralischen Putzen der Mörtelgruppen P I, P II, P III und P IV, Beton und Gipskarton.

Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, lösemittelfrei, umweltfreundlich, natürlich, spannungsarm, pastös, geruchsneutral, haftfest und diffusionsfähig.

Achtung: durch starke UV-Bestrahlung kann es bei dunklen Farbtönen zu Farbtönen aufhellungen kommen. Dies ist materialtypisch für diese Rohstoffkombination.

Dichte: A Mano Farbe (Colour) 1,40
A Mano Lasur (Paste) 1,00

Farbton

A Mano Farbe: weiss, abtönbar nach Farbtonkarte.

A Mano Lasur: transparent, abtönbar nach Farbtonkarte.

Glanzgrad

Matt oder seidenglänzend je nach Auftragsart.

Beschichtungsaufbau

Grundierung mit Dinova Unigrund Plus oder Dekorgrund LF, 10 % mit Wasser verdünnt.

Zwischenanstrich mit A Mano Farbe im ausgewählten Farbton, unverdünnt, mit dem A Mano Handschuh (Kunstfellbezug PC 2) in gleichmäßigen, kreisförmigen Bewegungen aufbringen.

Schlussbeschichtung mit A Mano Lasur im entsprechenden Farbton in der gewünschten Arbeitstechnik.

Verarbeitung

Grundierung mit der Bürste oder Rolle, Effektlasur mit Spezial-Wischhandschuh (Deko-Handschuh mit Kunstfellbezug PC 2), Spezial-Stupfhandschuh, fusselfreiem Lappen oder mit dem Stupfballen.

Mischungsverhältnis

A Mano Farbe: 5 Liter nach Vorgabe der Farbtonkarte mit Spatula Stuhhi-Konzentrat eintönen,

A Mano Lasur: 5 Liter nach Vorgabe der Farbtonkarte mit Spatula Stuhhi-Konzentrat eintönen.

Verbrauch

A Mano Farbe: ca. 300 ml/m²,

A Mano Lasur: ca. 100 ml/m²,

je nach Struktur und Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Nach ca. 6 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte oberflächentrocken, durchgetrocknet nach einem Tag.

Lieferform

A Mano Farbe: 5 Liter-KU-Gebinde

A Mano Lasur: 5 Liter-KU-Gebinde

Spatula Stuhhi-Konzentrat: 0,75 Liter-KU-Gebinde, teils 0,062 Liter-Kleingebinde

A Mano Handschuh (Kunstfellbezug PC 2)

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei, vor Feuchtigkeit schützen; Anbruchgebinde gut verschließen. A Mano Wandlasur ist ein Kaseinprodukt und nur ca. 6 Monate lagerstabil.

Bitte beachten

Da es sich bei A Mano um eine kaseinbasierte Lasurtechnik handelt, ist es empfehlenswert, spezielle Kundenmuster für die exakte Farbtönenauswahl anzufertigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen basieren auf unseren Entwicklungsarbeiten und Erfahrungen. Eine Haftung hieraus kann wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten nicht übernommen werden. Stand: Mai 2004