

Unigrund Plus



Pigmentierte Grundierfarbe mit feinem Quarzanteil, für außen und innen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Weiß pigmentiertes Spezial-Grundiermittel für deckende Grundanstriche auf mineralischen Außen- und Innenflächen, alten Kunstharzputz-Beschichtungen sowie auf tragfähigen, gleichmäßig saugenden Altanstrichen. Speziell als griffiger Voranstrich auf glatten Flächen und nachfolgenden Kunstharzputz-Beschichtungen bewährt. Auch einsetzbar im rationalen Zweischicht-System mit Dinova Fassadenfarben sowie als Haftvermittler auf nicht verklebungsfähigen Untergründen beim Einsatz von DinoSil-Produkten.

Eigenschaften

Wetterbeständig, scheuerbeständig, feinkörnig, gut deckend, außergewöhnlich gut haftend, schlag- und stoßfest, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, spannungsarm, lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten. Wasserverdünnbar, umweltverträglich und geruchsarm.

Werkstofftyp

Pigmentierte Spezialfarbe nach DIN 55 945 mit feinem Quarzanteil.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Glanzgrad

Matt

Farbton

Altweiß. Mit max. 20 % DinoColor-Vollton- und -Abtönfarben abtönbar.

Physikalische Kennwerte

Dichte: 1,44 kg/l

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Je nach Verarbeitungsweise und Saugfähigkeit des Untergrundes bis max. 5 % mit Wasser verdünnt.

Verarbeitung

Mit Pinsel, Rolle oder speziellen Spritzgeräten, Airless-Geräte mit erhöhtem Düsenverschleiß. Vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Trockenzeit

Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 bis 8, regenfest nach ca. 12 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei kühler und feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Verbrauch

Ab 150 ml/m² auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lieferform

12,5-Liter-KU-Gebinde

Untergrundvorbereitung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Bei festen, tragfähigen Anstrichuntergründen, besonders im Innenbereich, ist keine zusätzliche Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Tragfähige Dispersionsfarben-Anstriche und Kunstharzputz-Beschichtungen

Anstrichoberfläche gut reinigen (z. B. Druckwasserstrahlen) und durchtrocknen lassen. Grundbeschichtung mit Unigrund Plus,, Schlussbeschichtung mit Dinova Fassadenfarben.

Flächen mit Algen-, Schimmel- bzw. Pilzbefall

Befall mechanisch gründlich entfernen, z. B. Hochdruckreinigung oder Abbürsten. Mit Dibesan-Sanierlösung einstreichen und mindestens 6 Stunden trocknen lassen.

Salzausblühungen

Trocken abbürsten und mit Tiefgrund LH grundieren. Für Anstriche auf salzbelasteten Untergründen kann keine Gewähr übernommen werden.

Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile nicht überarbeiten!

Verzinkte Flächen mittels Netzmittelwäsche unter Verwendung von Korund-Schleifvlies reinigen. Gründlich mit Wasser nachwaschen. BFS Merkblatt Nr. 5 beachten.

Hartbrandstein-, Ziegel- und Kalksandstein-Mauerwerk, außen, das rissfrei verfügt sein muss und für das nur Qualitäten ohne Fremdeinschlüsse geeignet sind, muss vor Anstrichausführung Mauerwerksausgleichfeuchte haben. Durch Eisensalze, Nikotin und Ruß verseuchte Flächen mit lösemittelhaltiger Fassadenfarbe beschichten.

Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. WGK: 1, Produkt-Code M-DF01, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eintrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.
AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.