Technisches Merkblatt

Styropor-Kleber

Für Decorplatten aus Polystyrol,

Werkstoff

Anwendung	Zum Kleben von Dekorplatten, Zierprofilen und Zierrosetten aus Styropor auf Beton, Putz, Gips-, Gipskartonplatten und Holzuntergründen im Innenbereich.
Eigenschaften	Gebrauchsfertig, leicht zu verarbeiten, hohe Anfangshaftung, gut korrigierbar.
Farbton	Weiß
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
Produkt-Code	D1
Lagerung	Kühl und trocken, aber frostfrei lagern
Verpackungsgrößen	400 g-Tube

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Lose Teile, Tapetenreste und alte Anstriche mit einem Spachtel oder Universal Abbeizer restlos entfernen. Feuchtigkeitsanfällige Flächen, wie z. B. Gipsplatten, Gipskarton, Span- und Hartfaserplatten vor der Verklebung mit Tiefgrund LF bis zum Deckenanschluss grundieren. Bei Vollgipsplatten bzw. Gipsfertigputzen Gipsstuckschicht entfernen bzw. Oberfläche vor der Grundierung anschleifen. Bei schwierigen Untergründen Probeklebung durchführen.

Verarbeitung	Tube vor Gebrauch durchkneten. **Pronova Styropor-Kleber** dünn und gleichmäßig auf den zu verklebenden Werkstoff auftragen. Das Material gleichmäßig andrücken, solange der Kleber noch feucht ist. (Technisches Merkblatt der Plattenhersteller beachten).
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.
Verbrauch	Je nach Anwendung ca. 250-650 g/m^2.
Trockenzeit	Ca. 15-20 Minuten verarbeitungsfähig. Durchtrocknung nach mindestens 12 Stunden, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und des zu verklebenden Werkstoffes.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden.

Stand 11.2013

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 12
55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 (0) 671 920015-0
Telefax: +49 (0) 671 920015-5020
E-Mail: info@pronova-dichtstoffe.de
Internet: www.pronova-dichtstoffe.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke