Diamant-Effekt-Spray

Glitterlackierung in Acryl-Qualität für innen und außen

Werkstoff

Anwendungsbereich	Glänzende Glitterlackierung innen und außen in deckender und transparenter Qualität. Eignet sich für Glas, Keramik, Stein, Metalle, sowie alle Flächen, die mit Acryllack und Nitrolacken lackiert sind. Auch für Holz (grundiert oder lackiert), bedingt auf Karton, Papier und lackierfähigen Kunststoffen. Bei ***Leuchtgelb*** unbedingt mit reinweißem Acryl-Lack vorlackieren.
Eigenschaften	Schnelltrocknend, lösemittelhaltig, sehr ergiebig, guter Verlauf, raue Oberfläche. Blei- und cadmiumfrei, Glanzgrad farb- und effektabhängig. Mit den transparenten Farbtönen erhält man silbern glitzernde Effekte durch Übersprühen lackierter oder farbiger Objekte. Das endgültige Aussehen ist also stark vom Untergrund abhängig. Die gleiche Wirkung lässt sich mit den deckenden Diamanteffekt-Farbtönen auf nicht lackierten Gegenständen erzielen.
Farbton	Gold, Silber, Bunt, Marine, Purpurrot
Glanzgrad	Glänzend
Dichte	Ca. 0,8 g/cm³
Pigmentbasis	Titandioxid, Buntpigmente schwermetallfrei
Bindemittelart	Nitrokombinationsharz
Inhaltsstoffe	Nitrokombinationsharz, Pigmente, verschiedene Additive, Verdünner, Treibmittel.
Produkt-Code	Nicht vergeben.

Verarbeitung

Untergrund	Alte Beschichtungen vorher auf Verträglichkeit prüfen. Die Untergründe müssen sauber und trocken sein. Alte Lackanstriche anschleifen, lose Teile entfernen. Eisen und Stahl entrosten und anschleifen. Risse und Unebenheiten mit Lackspachtel glätten.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Nicht zu lackierende Teile abkleben. Die Dose vor Gebrauch 2 min gut schütteln. Probesprühen. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. SuperNova Diamant-Effekt-Spray in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von ca. 2 min sprühen. Auch während der Anwendung Dose gelegentlich schütteln, um ein Absetzen der Pigmente zu verhindern. Auf Kunststoffteile grundsätzlich SuperNova Kunststoff-Grund, auf sonstige Untergründe SuperNova Universal-Grundierspray auftragen. Wird Witterungsbeständigkeit gewünscht, ist ein schützender Klarlack unerlässlich.
Lackieraufbau	1. SuperNova Universal-Grundierspray oder SuperNova Kunststoff-Grund 2. 1 – 2x SuperNova Diamant Effekt Spray. **Hinweise:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn man innerhalb eines Lacksystems bleibt. Die Verwendung anderer Lacksysteme kann im ungünstigsten Fall zu Unverträglichkeiten (Blasen, Risse etc.) führen. In jedem Fall empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen, um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Nicht jeder Kunststoff ist überlackierbar.
Verträglichkeit	Miteinander überlackierbar. Nicht über Kunstharzlacke sprühen.
Verbrauch	Ca. 100 - 120 ml/m², je nach Rauhigkeit des Untergrundes.
Reinigung der Werkzeuge	Mit SuperNova Nitro-Universalverdünner.
Trockenzeit	Bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit: Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten Grifffest: nach ca. 1 Stunde. Überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden je nach Schichtdicke. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	400 ml
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen, beschädigen oder verbrennen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe sind gesundheitsschädlich beim Einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Ohne ausreichende Lüftung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50 °C schützen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel Nr.160 504 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 09/2010