Technisches Merkblatt

Blitzzement

Montagemörtel für schnelle Verankerungen.
Für innen und außen.

Werkstoff

Anwendung	Zum schnellen Montieren von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Tür- und Fensterzargen, Regalen, Waschbecken, zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und Betonrohren etc.
Eigenschaften	SuperNova Blitzzement ist ein hydraulisch schnell härtender Montagemörtel auf Zementbasis, chloridfrei, witterungsbeständig. Lässt sich hervorragend verarbeiten und ergibt eine gut verformbare Masse, die je nach Temperatur schon nach wenigen Minuten belastbar ist. SuperNova Blitzzement erreicht nach kurzer Zeit eine sehr hohe Festigkeit.
Farbton	Grau
Dichte	Schüttdichte ca. 1,4 - 1,5 g/ml
Inhaltsstoffe	Portlandzement, mineralische und organische Zuschlagstoffe.
Produkt-Code	ZP 1
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Verpackungsgrößen	1 kg

Verarbeitung

Untergrund	Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffige mineralische Untergründe im Hoch- und Tiefbau. Untergründe säubern und vornässen bzw. grundieren.
Verarbeitung	Ca. 0,33 l kaltes Wasser mit 1 kg SuperNova Blitzzement zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 3 bis 3,5 Min. (20°C). Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern den Erhärtungsverlauf. Anmerkung: Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen, nicht mit Gips oder Kalkzusätzen vermischen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verbrauch	Je nach Anwendung.
Trockenzeit	Bereits nach 15 Min. belastbar. Folgebeschichtungen sind erst nach vollständiger Durchtrocknung durchführbar.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 200399 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 07/2014