

Holzgrund

Grundierung gegen Bläuebefall
für außen



Werkstoff

Anwendungsbereich	Im Außenbereich zum vorbeugenden Schutz gegen, Bläuebefall. Für Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt und nicht in unmittelbarer Gewässernähe einsetzen. Nicht für Anstriche im Innenbereich verwenden. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden, wo Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.
Eigenschaften	Super Nova Holzgrund gewährleistet eine stabile Verankerung der gesamten Beschichtung im Holz, besonders in Verbindung mit anderen Super Nova-Produkten. Durch das hohe Eindringvermögen wird die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes verringert. Lässt sich leicht verarbeiten und ist ein sicherer Schutz gegen Bläuebefall.
Farbton	Milchig, transparent auf Trocknend
Dichte	Ca. 0,9 g/cm ³
Bindemittelart	Alkydharz
Inhaltsstoffe	Wirkstoff: 7g /kg 3-Iod-2-Propinylbutylcarbamate. Alkydharz, entaromatisiertes Testbenzin, Glykolether, Additive, Fungizid
Produkt-Code	M-BA01

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennend wirkenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sauber, trocken und tragfähig sein. Tropische Hölzer erfordern eine besondere Vorbereitung. Hierzu Merkblatt „Behandlung von tropischen Hölzern“ beachten. Die Holzfeuchte sollte bei maßhaltigen Holzbauteilen 15% und bei nicht maßhaltigen Holzbauteilen 18% nicht übersteigen. Imprägnierte Hölzer nach Einhaltung der Trockenzeit weiterbehandeln, spätestens jedoch nach 4 Wochen.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln. Super Nova Holzgrund mit dem Pinsel verarbeiten. Harthölzer, tropische Hölzer und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Verdünnung abwaschen. Hölzer, die durch Pilzbefall gefährdet sind (Nadelhölzer) mit Super Nova Holzgrund 1x streichen oder tauchen. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden bei max. 65% rel. Luftfeuchte können weitere Beschichtungen erfolgen. Tropische Hölzer werden mit Super Nova Nitro-Universal-Verdünnung gründlich ausgewaschen oder die Poren mit einer Messingbürste trocken ausgebürstet. <u>Hinweis:</u> Bauteile bzw. Hölzer, die sehr starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sollten mit einem deckenden Anstrich versehen werden.
Verbrauch	Einbringmenge: ca. 80 – 120 ml/m ²
Reinigung der Werkzeuge	Kunstharz-Verdünnung oder Testbenzin.
Trockenzeit	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 4 Stunden, überstreichbar nach 12 Stunden. Trocknungsverzögerungen bei hoher Luftfeuchte sowie bei niedrigerer Temperatur.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 l und 5 l.
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Mikroorganismen und ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden.
------------------------------	--

Technisches Merkblatt

	Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Von Zündquellen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Wichtiger Hinweis	* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
BPD-Zulassungsnr.	DE-2012-MA-08-00014-ar
VOC-Gehalt	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 750 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel Nr. 030299 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.supernova-farben.de

Technische Information Stand 11/2014