

Fassadenfarbe Mix

Gut deckende Dispersionsfarbe für außen

Gebrauchsfertig erst nach Abtönung im Mix-Mischsystem



Produktinformation

Anwendungsbereich	Gut deckende Dispersionsfarbe außen, für hochwertige, wetterbeständige Fassadenbeschichtungen auf Putze der Mörtelklasse PII und PIII, Mauerwerk und Faserzementplatten
Eigenschaften	▪ Gute Deckkraft ▪ Wasserdampfdiffusionsoffen ▪ Wasserabweisend ▪ Wetterbeständig ▪ Matt
Farbton	Base
Glanzgrad	Matt
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³
Bindemittelart	Wasserverdünnbare Fassadenfarbe
Pigmentbasis	Titandioxid und Extender
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Glycolether, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. +49 800 63333782.
Produkt-Code	M-DF02
Gebindegrößen	2,5l, 5l, 10l

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht tragfähige Beschichtungen sind restlos zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit/Eignung mit dem neuen Werkstoff zu prüfen. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.

Altanstriche

Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden.

Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall

Befall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit Super Nova Sanierlösung einstreichen und 24 Stunden trocknen lassen. Biozide sicher verwenden. Stets Produktinformation und -kennzeichnung beachten.

Grundanstrich

Stark, unterschiedlich saugende Untergründe

Je nach Saugfähigkeit mit Super Nova Tiefgrund LF grundieren. Dabei dürfen keine glänzenden Stellen entstehen.

Ausgebesserte Stellen

Leicht kreidende/sandende Untergründe

Je nach Saugfähigkeit mit Super Nova Tiefgrund TB grundieren. Dabei dürfen keine glänzenden Stellen entstehen.

Anstrichaufbau

Vor Verarbeitung Material gut aufrühren.

Grund- bzw. Zwischenanstrich: **Super Nova Fassadenfarbe** mit max. 10% Wasser verdünnt. Schlussanstrich nach Möglichkeit unverdünnt. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.

Profi-Tipp: Ansatzfreie Flächen können Sie durch nass-in-nass Streichen erzielen. Alle Arbeiten ohne großen Druck auf das Werkzeug ausführen.

Super Nova Fassadenfarbe kann gestrichen oder gerollt werden. Zum Spritzen mit Wasser auf Spritzviskosität einstellen.

Spritzwinkel 50°	Düsengröße	Druck	Viskosität (4mm DIN-Durchlaufbecher)
Airless-Spritzen	0,018 – 0,026 Zoll	ca. 150-180 bar	unverdünnt

Werkzeugempfehlung

Lammfellrolle.

Verdünnung

Maximal 10% mit Wasser

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Technisches Merkblatt

Trockenzeit	Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Regenfest nach 24 Stunden. Durchtrocknung nach ca. 5 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verbrauch	Ca. 200 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Reinigen der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Sonderabfall abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter +49 800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik +49 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.supernova-farben.de

Technische Information Stand 04/2014