

Teak-Öl

Natürliches Pflegeöl, auf Teakholz eingestellt



Werkstoff

Anwendung	Zur Erstbehandlung und Pflege roher/geölter Hölzer im Außenbereich. Auf den Ölgehalt und den Farbton von Teakholz eingestellt. Z.B. Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz (Teak, Eiche, Eukalyptus, Kiefer, Tanne, Douglasie usw.) Pergolen, Gartenparkett und Sichtschutz.
Eigenschaften	Frischt den natürlichen Farbton auf, gibt dem Holz seinen natürlichen Ölgehalt zurück. Beugt Vergrauung, Rissbildung und Austrocknung vor. Dringt tief ins Holz ein und blättert nicht ab, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend mit UV-Schutz.
Farbton	Leichter Teakton
Glanzgrad	Seidenglänzend
Art des Werkstoffs	Wasserverdünnbares Teaköl
Bindemittelart	Modifizierte in Wasser emulgierte Naturöle
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Wasseremulgierte-modifizierte Naturöle, Bienenwachseulsion, Eisenoxypigmente, Kobalt- und Zirkonseifen, Konservierungsmittel.
Produkt-Code	M - KH 01
Lagerung	Frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten. Im Originalgebinde 2 Jahre lagerfähig.
Verpackungsgrößen	375 ml, 750 ml und 2,5l

Verarbeitung

Untergrund	Holzbauteile müssen sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sowie saugfähig sein. Die Restholzfeuchtigkeit darf bei Nadelholz ca. 14%, bei Laubholz ca. 12% nicht übersteigen. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen mit Gartenholzreiniger beseitigen. Altanstriche, die einen geschlossenen Film auf dem Holz bilden, restlos entfernen. Holzoberfläche je nach gewünschter Eindringtiefe und Holzart mit 100-180er Körnung in Faserrichtung anschleifen.
Anstrichaufbau	Unbehandelter Untergrund Um eine gleichmäßige Sättigung der Oberfläche zu erzielen sollte "nass in nass" gearbeitet werden. Einmal satt auftragen und nach 10-15 Min. glänzende Stellen gleichmäßig verteilen und trockene Stellen mit Öl bestreichen. Nach weiteren 15-20 Min. den glänzenden Überstand mit Pinsel oder fuselfreiem Tuch abnehmen. Dieser Vorgang kann wiederholt werden bis das Holz gesättigt ist und kein Öl mehr aufnimmt. Nachpflege Hölzer, die einen Bewuchs mit Algen aufweisen mit Gartenholzreiniger säubern. Stark abgewitterte Stellen anschleifen (180-200er Körnung). Geschliffene Stellen einmal satt mit Öl bestreichen. Glänzende Stellen nach 10 Min. abnehmen. Das ganze Bauteil gleichmäßig bestreichen. Nach 15-20 Min. den glänzenden Überstand mit Pinsel oder fuselfreiem Tuch abnehmen. Dieser Vorgang kann wiederholt werden bis das Holz gesättigt ist und kein Öl mehr aufnimmt
Abtönen	Nicht tönbar
Verdünnung	Mit Wasser verdünnbar
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Netzmittel (z.B. Spülmittel) reinigen
Verbrauch	Ca. 80 - 120 ml/m ² , je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.
Trockenzeit	Überstreichbar 30 Min, durchgetrocknet nach 48 Stunden. Bei der Trocknung ist für ausreichend Durchlüftung zu sorgen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 6333378.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.meffert.com

Technische Information Stand 10/2007