

Solid-Primer TC3108

Spezialgrundierung auch für kritische Untergründe, gegen alkalische Ausblühungen
Für innen und außen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Spezial-Grundiermittel für deckende und sehr gut haftvermittelnde, Grundanstriche auf mineralischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit TexColor Dispersions- Siliconharz- und Dispersions-Silikatfarben. Vermindert bei farbigen Deckanstrichen auf alkalischen Oberputzen die Gefahr von Kalkausblühungen. Ideale Grundierung im Fassade Solid-Farbsystem.
Eigenschaften	Weißpigmentiert, mit sehr gutem Haftvermögen, schafft einen verkieselungsfähigen Untergrund. Reduziert die Gefahr alkalischer Ausblühungen. Wasserdampfdiffusionsoffen, erhöht die wasserabweisende Wirkung des Beschichtungssystemen
Farbton	Weiß
Dichte	Ca. 1,4 g/cm ³
Bindemittelart	Siliconmodifizierte Kunststoffdispersion.
Inhaltsstoffe	Acrylat-Sol-Dispersion, Silanemulsion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/ Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon).
Abtönen	Mit max. 3% TexColor Vollton- und Abtönfarbe abtönbar.
Produkt-Code	M-GP 01

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Spritzgeräten. Vor Spritzauftrag Farbe gut aufrühren und durchsieben.
--------------------------	--

Beschichtungsaufbau	Im Normalfall wird Tex-Color Solid-Primer TC3108 unverdünnt verarbeitet. Mit max. 3 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.
Airless-Spritzen	Airless-Applikation: Spritzwinkel 50°, Düse: 0,019-0,021", Spritzdruck 150-180 bar.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Trockenzeit (bei ca. +20°C, 65% rel. Luftfeuchte)	Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 - 6 Stunden. Regenfest nach ca. 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verbrauch	Ca. 200 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei.

Untergründe und Vorbehandlung

Allgemeine Anforderungen an den Untergrund	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Mehlkornschichten auf Betonflächen mechanisch oder durch Druckwasserstrahlen entfernen. Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine zügige Wasserabführung zu gewährleisten. Horizontale Flächen konstruktiv schützen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit zu prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Pilz- und algenbefallene Flächen gründlich reinigen und mit Tex-Color Biozid Sanierlösung TC 8101 behandeln. (*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.) Siehe auch VOB Teil C, DIN 18 363, Absatz 3.
Neue und bestehende, intakte Wärmedämm-Verbundsysteme mit Oberflächen aus Kunstharz-, Siliconharz-, Kalk-Zementputz (PII)	Altputze fachgerecht und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften nass reinigen. Bei Druckwasserstrahlen mit einer max. Temperatur von 60°C und einem Druck von max. 60 bar arbeiten. Nach der Reinigung ausreichende Trockenzeit einhalten. Beschichtung mit Tex-Color Solid-Primer TC3108 entsprechend der vorhandenen Oberputzart nach den nachfolgenden Untergrundangaben ausführen.

<p>Putze der Mörtelgruppen PII und PIII</p>	<p><u>Neue Putze</u> sind nach ausreichender Standzeit, in der Regel nach 2 Wochen bei ca. 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit, beschichtbar. Bei ungünstigen Wetterbedingungen (z.B. bei höherer Luftfeuchte oder niedrigeren Temperaturen) müssen deutlich längere Standzeiten eingehalten werden. Durch eine zusätzliche Grundbeschichtung mit Tex-Color Solid-Primer TC3108 vermindert sich das Risiko von Kalkausblühungen, so dass bereits nach einer Standzeit von 7 Tagen der Oberputz beschichtet werden kann.</p> <p><u>Alte Putze</u>: Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Auf grob porösen, stärker saugenden, leicht sandenden Putzen ein Grundanstrich mit Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301. Auf stark sandenden, mehhlenden Putzen ein Grundanstrich mit Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201 bzw. auf WDVS mit Polystyrol-Dämmplatten mit Tex Color Grundierfarbe WP TC 3106.</p>
<p>Fehlstellen</p>	<p>Kleine Fehlstellen mit Fassadenspachtel ausbessern. Große Fehlstellen bis 20mm sind vorzugsweise mit Universal- Allroundmörtel zu reparieren. Spachtelstellen mit Tex-Color Solid-Primer TC3108 nachgrundieren.</p> <p>Hinweis Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Gegebenenfalls Netzplane am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.</p>

Hinweise

<p>Gebindegröße</p>	<p>5l und 15 l</p>
<p>Sicherheitsratschläge</p>	<p>Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782 Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.</p>
<p>VOC</p>	<p>EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/a): 30 g/ (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g /l VOC.</p>
<p>Entsorgung</p>	<p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.</p>

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 6333378.



Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 04/2012