

# Fassadenputz R TC 4402

Dispersions-Struktur-Reibeputz

Körnung 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Vielseitig strukturierbarer Kunstharzputz, organisch gebunden, für individuelle Fassadengestaltung in rustikalem Reibe- oder Rillenputzcharakter. Einzusetzen auf allen mineralischen Putzen der Mörtelgruppen P I und P III. Beton-/Faserzementplatten usw. Durch die Beschichtung mit Tex-Color Fassadenputz R, TC 4402 entstehen anspruchsvolle Flächen mit extrem hohem Beanspruchungsgrad.

### Eigenschaften

Wetterbeständig, wasserabweisend nach DIN 4108, P. Org. I, unempfindlich gegen aggressive Industrieabgase, sehr strapazierfähig, haftfest, diffusionsfähig, alkaliresistent, leicht und ansatzfrei verarbeitbar. Wasserverdünnbar, umweltverträglich und geruchsarm.

### Kenndaten

Kriterium	Norm	Wert	Einheit
Wasserdurchlässigkeit w	DIN EN 1062	< 0,05	kg/[(m <sup>2</sup> *√h)]
Wasserdampfdiffusion sd	DIN EN ISO 7783	< 0,3	m
Ph-Wert	PA-L 002 (Tex-Color intern)	8 - 9	

Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.

### Farbton

Weiß.

### Glanzgrad

Matt.

### Dichte

Ca. 2,0 g/cm<sup>3</sup>.

### Pigmentbasis

Titandioxid und Extender.

### Bindemittelart

Polymerdispersion.

### Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstriche:  
Polymerdispersion, Weißpigmente, Quarzmehl, Calciumcarbonate, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive.

### Produkt-Code

M-DF02

## Verarbeitung

### Untergrund

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.  
Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

### Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

Voranstrich mit Tex-Color Quarzgrund LF, TC 3101, max. bis 10 % mit Wasser verdünnt, abgetönt im Farbton der nachfolgenden Putzbeschichtungen.  
Schlussbeschichtung mit Tex-Color Fassadenputz R, TC 4402 bis max. 2 % mit Wasser auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt.  
Mit Edelstahl- oder Kunststoff-Glättkelle auftragen. Darauf achten, dass geschlossene Flächen erzielt werden. Solange die Fläche noch feucht ist mit Edelstahl- oder Kunststoff-Glättkelle entsprechend dem gewünschten Putzbild strukturieren. Ggf. große Flächen in kleinere gliedern oder mehrere Arbeitskräfte einsetzen, die „nass in nass“ die gesamte Fläche beschichten. Um Rostflecken zu vermeiden (Braunfärbung) nur Edelstahl- oder Kunststoff-Glättkellen verwenden.

### Verbrauch

Korngröße 1,5 mm ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
Korngröße 2,0 mm ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Korngröße 3,0 mm ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

### Verdünnung

Maximal 2% mit Wasser.

### Abtönen

Maschinell im Tex Mix-System abtönbar.  
Abtönung von Kleinmengen ist durch Zugabe von Tex-Color Voll- und Abtönfarbe möglich. Dabei keinesfalls mehr als 5% Farbe zusetzen, da sonst die Konsistenz zu dünnflüssig wird.

### Trockenzeit

Bei +20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte ist der Putz nach 24 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet, belastbar und überstreichbar nach 2-3 Tagen. Bei kühler und feuchter Witterung ergeben sich entsprechend längere Trockenzeiten.

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5° C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

### Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Hinweise

<b>Gebindegröße</b>	25,0 kg-Gebinde.
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, frostfrei.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 6333378. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
<b>VOC-Gehalt</b>	<b>Sicherheitshinweis:</b> EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.

## Hinweis:

Tex-Color Fassadenputz R, TC 4402 ist werksseitig mit Konservierungsmitteln ausgerüstet und sollte daher nur außen eingesetzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren bzw. verzögern das Algen- und Pilzbefall-Risiko. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhafter Schutz vor Algen und Pilzbefall nicht gewährleistet werden (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 9, Abschnitt 6.1, letzter Absatz).

<b>CE</b>	
Hersteller (siehe Angabe auf dem Etikett)	
<b>11</b>	
<b>EN 15824</b>	
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Außen- und Innenbereich	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V <sub>2</sub> mittel
Wasseraufnahme:	W <sub>2</sub> mittel
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> · d <sup>0,5</sup> )
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry,mat</sub> :	Keine Leistung festgestellt
Brandverhalten:	Brandverhaltensklasse A2 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen in einer Schichtstärke bis 3,0 mm)

(2)

955000001509701-2

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 6333378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.tex-color.de](http://www.tex-color.de)

Technische Information Stand 11/2011