Holzsiegel TC6117

Klarlack für Parkett und Möbel

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Abriebfester Einkomponenten-Klarlack für Holz im Innenbereich. Zur Versiegelung und Beschichtung von normal beanspruchten Holz- und Parkettfußböden und für seidenglänzende Klarlackierungen von Innenholzwerk wie Türen, Möbel, Profilholz usw. Nicht im Außenbereich anwenden.
Eigenschaften	Wasserverdünnbar, tritt- und kratzfest, beständig gegen kurzzeitige Wasserbelastung und Reinigungsmittel. Gegen stärkere Alkalien, Säuren und Lösungsmittel nicht beständig, Flecken sofort abtrocknen. Nicht mit anderen Werkstoffen mischbar.
Farbton	Transparent
Glanzgrad	Seidenglänzend
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Bindemittelart	Acryl-PU-Kombination
Inhaltsstoffe	Polyurethandispersion, Wasser, Glykole, Additive, Methyl- und Benz-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Telefon Nr. 00 800 63333782.
Produkt-Code	M-KH01
Gebindegröße	750 ml und 2,5 L

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Nicht tragfähige Altbeschichtungen sind zu entfernen. Tragfähige Altbeschichtungen mit Anlauger reinigen und matt schleifen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen. Im Innenbereich darf die Holzfeuchte 10% nicht überschreiten. BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten.
Auftragsverfahren	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit dem Pinsel auftragen. 2 - 3 Anstriche durchführen. Hochdruckspritzen: 2,0 - 2,5 mm, Luftdruck 2,5 bar, Verdünnung max. 5 %. Hinweis: Die besten Anstrichergebnisse werden erzielt durch das Aufbringen mindestens 3 unverdünnter Anstriche auf Holzböden und anderer stark beanspruchter Flächen. Es sollte nach jedem Farbauftrag ein Zwischenschliff mit einem Schleifvlies oder Schleifpapier (Körnung 180/240) erfolgen. Auf Bodenflächen nur einen Anstrich pro Tag anlegen. Für gute Belüftung und Luftaustausch bei der Anwendung sorgen.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Trockenzeit	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar, nach ca. 24-36 Stunden belastbar. Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit deutlich verlängern.
Verbrauch	Ca. 100 ml/m² pro Beschichtung.
Verdünnung	Das Produkt ist streichfertig eingestellt. Für die Spritzverarbeitung mit bis zu 5% mit Wasser verdünnen.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser.
Lagerung	Gebinde stets verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.

Hinweise

Entsorgung	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.
Sicherheitshinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 140g/l VOC.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigen-verantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 07/2019