Technisches Merkblatt

Textil- und Wandbelagskleber,D 19a

Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff

LF lösemittelfrei

Produktinformation

Anwendungsbereich	Zum Kleben von Textil-, Gewebe- und Velourtapeten, Vinyltapeten, schweren Tapeten, PVC-Folien mit Geweberückseite und zur Naht-verklebung.
Eigenschaften	Lösemittelfreier Kleber auf Kunststoff-Dispersionsbasis. Sehr gute Klebkraft, gebrauchsfertig, leicht zu verarbeiten, transparent auftrock-nend.
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 1,1 g/cm³
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Styrolacrylatdispersion; Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.
Produkt-Code	D1

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind alle Untergründe im Innenbereich wie Putz, Beton, Gipskartonplatten, Spanplatten, Hartfaser- und Sperrholzplatten. Die Untergründe müssen tragfähig sein, d.h. fest, dauerhaft trocken, staub- und fettfrei. Wischfeste Anstriche und alte Tapeten entfernen.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Bei Verklebung auf Untertapeten aus Polystyrol ohne Filzpappen-oberfläche (z. B. Depron u.ä.) zuerst Haftbrücke aus Styroporkleber + 25 % Wasser herstellen. Je nach Belegart **düfa Textil- und Wandbelagskleber, D 19a** auf Wand oder Belag mit einer Rolle oder Bürste auftragen. Bei Belagauftrag Einweichzeit beachten, dann aufkleben und mit einer Walze gut andrücken. Klebstoffrückstände sofort mit feuchtem Schwamm entfernen.

	düfa Textil- und Wandbelagskleber, D 19a kann in jedem Verhältnis mit herkömmlichem Tapetenkleister gemischt werden. **düfa Textil- und Wandbelagskleber, D 19a** trocknet transparent auf. **düfa Textil- und Wandbelagskleber, D 19a** schlägt bei unkaschierten Textiltapeten nicht durch (außer bei großmaschigen und dünnen Geweben). Die Offenzeit beträgt ca. 45 Minuten. In dieser Zeit können die Textiltapetenbahnen noch gerichtet werden.
Verbrauch	Ca. 200 - 300 g/m² **düfa Textil- und Wandbelagskleber D 19a** bzw. Mischung mit **düfa Spezial-Kleister**. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Trockenzeit	Je nach Anwendung mind. 12 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +10°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	750 g und 3 kg
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Nicht unter +5°C, ca. 6 Monate bei Raumtemperatur.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Technische Information Stand 07/2014