Technisches Merkblatt

Effekt-Design Wandlasur Colori fino

Antikeffekt-Wandlasur auf Acrylatbasis für innen,
Gebrauchsfertig erst nach Abtönung im Mix-Mischsystem

Werkstoff

Anwendungsbereich	Speziell entwickelte, hochattraktive Lasur für Innenwandoberflächen in Antikoptik.
Eigenschaften	Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm. Lösemittelfrei, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, entspricht waschbeständig DIN 53778. Besonderheit: Bestandteil der Lasur sind hellpigmentierte Partikel, die sich nach der Abtönung nicht mit anderen Farbpigmenten vermischen und auf hellen Untergründen eine hochwertige und farblich außerordentlich differenzierte Optik erzeugen.
Farbtöne	Basis zum Abtönen - vorhanden in vielen attraktiven Farbtönen.
Glanzgrad	Seidenmatt auftrocknend.
Dichte	Ca. 1,06 – 1,09 g/cm^3.
Bindemittelart	Acrylat-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Acrylharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800 63333782.
Produkt-Code	M-DF01

Verarbeitung

Untergrund	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Darüber hinaus sollten sie eher glatt, bestenfalls leicht strukturiert und eben sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Die Untergründe müssen frei sein von Farbtonunterschieden. Deshalb empfehlen wir, diese mit hochwertiger Dispersionsfarbe vorzustreichen.

Technisches Merkblatt

Anstrichaufbau/ Verarbeitung	**EFFEKT-DESIGN Wandlasur Colori fino** mit dem Wischhandschuh ohne großen Druck kreisförmig auftragen. Nach 5-10 Min. ohne Druck mit dem Wischhandschuh in leichten, kreisförmigen Bewegungen über die Oberfläche wischen. So entsteht der edle Antikeffekt. Gestaltungshinweise: Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen. Musterlegungen sind aus diesem Grund ratsam. Die Kontrastwirkung ist hoch, wenn bei heller Grundierung der aufgetragene Lasurfarbton dunkel gehalten wird. Im Fall von sehr hellen Lasurfarbtönen und auf stärker strukturierten Untergründen können die hellpigmentierten Teilchen innerhalb der Lasur ihre optische Wirkung nur begrenzt entfalten.
Verbrauch	Ca. 100 – 185 ml/m^2 für einen Lasurauftrag, je nach Rauhigkeit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Abtönen	36 Farbtöne auf der Mischmaschine tönbar. Mit düfa Vollton- und Abtönfarben im gewünschten Farbton tönen.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zunahme von Spülmittel.
Trockenzeit	Bei + 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Verpackungsgrößen	1,0 und 2,5 l
Lagerung	Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800/63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Diese Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Technisches Merkblatt

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.düfa.de

Technische Information Stand 10/2014