Technisches Merkblatt

EFFEKT-DESIGN
Wisch-Strukturputz

Gebrauchsfertiger Innenputz

Werkstoff

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger Dispersions-Strukturputz für die mediterrane Wandgestaltung.
Eigenschaften	Spannungsarm, diffusionsfähig, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Feinputzähnliche Oberfläche.
Farbton	Weiß
Körnung	Fein oder grob
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Bindemittelart	Acrylatdispersion
Inhaltsstoffe	Acrylharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800 63333782.
Produkt-Code	M-DF 01

Verarbeitung

Untergrund	Untergründe müssen fest, sauber und tragfähig sein. Vorhandene Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Ausgebesserte Stellen, saugende und kreidende Untergründe mit **düfa Tiefgrund LF D 314** vorbehandeln. Flächen mit Farbunterschieden am besten mit hochwertiger weißer Wandfarbe vorstreichen.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Wisch-Strukturputz zuerst mit kurzfloriger Farbrolle auftragen. Noch im nassen Zustand mit einer Bürste halbkreisförmig kreuz und quer verwischen bis der gewünschte Charakter erzielt ist.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	Ca. 300-400 ml/m². Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Verdünnung	Max. 5 % mit Wasser.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch mit Wasser.
Trockenzeit	Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte staubtrocken nach 4 Std., trocken nach ca. 10 Std., schleif- und überarbeitbar nach ca. 24 Std. Durchhärtung nach Beanspruchungsgrad prüfen. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Durchtrocknungszeiten einhalten.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Verpackungsgrößen	5 l
Lagerung	Kühl und trocken aber frostfrei lagern.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 170904.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Technische Information Stand 08/2014