Holzdekorlasur

Lasure solvant mince pour les boiseries extérieures dimensionnellement non stables

Description du produit

Domaine d'application	Lasure décorative à film mince pour la protection du bois neuf ou en rénovation, dans des couleurs de bois nobles. Pour tous les éléments en bois des zones extérieures qui ne sont pas dimensionnellement stables, tels que les écrans, les auvents, les lambris, les balcons, les pergolas, les abris pour voitures, les palissades, les clôtures, etc. Ne convient pas pour le revêtement de parquets ou de planches.
Propriétés du produit	• Ne s'écaille pas • Pénètre profondément dans le bois • Régule l'humidité • Pour l'extérieur uniquement • Très résistant aux intempéries • A base de solvant, sans solvants aromatiques • N'obture par les pores • Résistant aux intempéries
Liants	Résine alkyde, Résine alkyde Thix
Degré de brillance	Satinée
Teinte	Chêne, Teck, Palissandre, Noisetier, Incolore, Pin doré
Conditionnement	0,75 l / 2,5 l
Densité	Env. 0,92 g/cm³, selon la teinte

Application

Mise en œuvre	Application à la brosse. **Peindre:** Pour l'application au pinceau, utilisez des pinceaux à lasurer spéciaux avec des poils synthétiques ou des poils mixtes. Appliquer dans le sens des fibres du bois.
Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». Pour obtenir une protection suffisante, appliquez au minimum 2 couches.
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
Informations d'application	• Bien mélanger avant utilisation. • Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches. • Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
Rendement	Env. 80 – 120 ml/m² par couche. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Dilution	Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.
Séchage	A +20 °C à 65 % d'humidité relative: **Sec en surface** après environ 4 heures **Recouvrable** après env. 12 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.

Informations générales

- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Le bois est une matière première naturelle. Même un même type de bois peut varier considérablement, par exemple en raison de son origine, de son pouvoir absorbant et de sa teinte de base, de sorte que les systèmes de revêtement transparents ou lasurés peuvent avoir un effet de couleur différent. Le ton final de la couleur dépend de la couleur inhérente au bois.
- Pour les bois de feuillus à pores grossiers, comme le chêne, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts.
- Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.
- En extérieur, l'incolore ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des lasures colorées pour le bois. L'incolore n'offre pas une protection suffisante contre les UV.
- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- Des intervalles de rénovation plus courts doivent être prévus pour les surfaces qui sont exposées à de fortes conditions météorologiques ou dont l'eau ne peut pas s'écouler.
- Le séchage du bois riche en composants peut être prolongé.

Préparation/Impression du support

Support

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Anciens revêtements	Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire.	**Aucune couche de fond n'est nécessaire**
	Eliminer les anciennes couches non porteuses et prétraiter en fonction du support respectif.	
Bois	Ponçer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15% pour le bois dimensionnellement stable et 18% pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable.	**Aucune couche de fond n'est nécessaire**
Bois menacés par le bleuissement	A l'extérieur, il faut traiter le bois brut présentant un risque de bleuissement avec un primaire de protection du bois adapté. Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.	**Albrecht Aqua-Holzgrund** **Albrecht Holzgrund**
Bois abîmé par les intempéries	Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur.	**Aucune couche de fond n'est nécessaire**
Bois riches en résine / huile	Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine.	**Aucune couche de fond n'est nécessaire**
Bois imprégné sous pression	Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries.	**Aucune couche de fond n'est nécessaire**

Instructions

Composants selon VdL	Résine alkyde, Résine alkyde Thix, pigments inorganiques, eau, composés aliphatiques, glycols, produit auxiliaire filmogène , additifs, Agent antipeau, Siccatifs
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSL10
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient <370 g/l COV.

Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111
Conseils de sécurité complémentaires	Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.
Service Technique	**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 6131 6209-0
E-Mail: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de