# Schwimmbeckenfarbe

Peinture à base de solvant pour les piscines et les étangs de baignades en béton

## Description du produit

| | |
|---|---|
| **Domaine d'application** | Revêtement synthétique solvanté à base de caoutchouc chloré pour le revêtement étanche des piscines et des fontaines décoratives en béton. |
| **Propriétés du produit** | • Résistant à l'eau ozonisée et chlorée ainsi qu'aux produits de nettoyage ususels pour piscines<br>• À base de caoutchouc chloré<br>• Élastique<br>• Pour l'extérieur<br>• À base de solvants |
| **Liants** | Résine acrylique, caoutchouc chloré |
| **Degré de brillance** | Satinée |
| **Teinte** | Bleu capri, Vert mer, Bleu océan, Blanc, Noir, Bleu mer |
| **Conditionnement** | 0,75 l / 2,5 l / 25,0 l |
| **Densité** | Env. 1,01 – 1,13 g/cm³ |

# Application

| | |
|---|---|
| **Mise en œuvre** | Application au rouleau et à la brosse.<br><br>**Peindre:**<br>Pour l'application au pinceau utiliser des pinceaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes.<br><br>**Application au rouleau:**<br>Utiliser un rouleau à laquer approprié. |
| **Réalisation** | Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».<br><br>**Couche d'apprêt:**<br>Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer le revêtement dilué à 10 % maximum avec un diluant<br><br>**Couche intermédiaire et couche de finition:**<br>Appliquer 1 à 2 couches non diluées. |
| **Température d'application** | La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage. La température de l'objet doit être supérieure d'au moins +3 °C à la température du point de rosée déterminée. |
| **Informations d'application** | • Bien mélanger avant utilisation.<br>• Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.<br>• Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).<br>• Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, d'humidité extrêmement élevée, de risque de gel ou de températures supérieures à +30 °C.<br>• Ne pas mélanger avec d'autres peintures.<br>• Une couche trop épaisse et des temps de séchage trop courts entre les couches peuvent entraîner des plis à la surface du revêtement et des temps de séchage prolongés. |
| **Rendement** | Env. 90 – 100 ml/m² par couche. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. |
| **Dilution** | Avec max. 10 % de diluant |

| | |
|---|---|
| **Séchage** | A +20 °C à 65 % d'humidité relative:<br>**Sec en surface** après env. 30 minutes<br>**Recouvrable** après env. 12 heures<br>Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée. |
| **Nettoyage du matériel** | Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant |
| **Informations générales** | • Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.<br>• En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.<br>• Au fil du temps, il est possible que la couleur de la peinture change, en particulier dans la zone située entre l'eau et l'air, sous l'effet des rayons UV, des produits chimiques tels que le chlore ou l'oxygène actif, de la graisse et/ou des dépôts de calcaire. Cela ne constitue pas un défaut de qualité et n'a aucune influence sur la durabilité de la peinture.<br>• Remplir le bassin au plus tôt après 10 jours sans pluie. Il est recommandé de changer la première eau de remplissage après 24 heures.<br>• Le développement d'odeurs pendant l'application et le séchage est typique des revêtement à base de solvants et n'est pas un défaut du produit.<br>• Les colorants organiques (par exemple dans le café, le vin rouge ou les feuilles) ainsi que divers produits chimiques (par exemple les désinfectants, les acides, etc.) peuvent provoquer des changements de couleur. La fonctionnalité n'en est pas affectée.<br>• Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle. |

# Préparation/Impression du support

| | |
|---|---|
| **Support** | Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière, de fissures, d'huile et de graisse, adhérent et exempt de produits de cure. La teneur en humidité des surfaces en béton ne doit pas dépasser 4%.<br><br>Nettoyer les surfaces porteuses et encrassées par jet d'eau ou de vapeur. Préparer mécaniquement les surfaces non portantes, farinantes et fortement souillées par des huiles par exemple. Pour les petites surfaces, nettoyage manuel possible, pour les grandes surfaces, préparation du support par exemple par grenaillage. Poncer légèrement les supports lisses et les anciennes peintures, éliminer la poussière par aspiration.<br><br>Les surfaces et les supports fortement huilés et sur lesquels on peut s'attendre à une humidité ascendante et latéralement pénétrante ne conviennent pas au revêtement. |
| **Information** | • Les supports dans la surface desquels des produits auxiliaires (par exemple de la cire) ont été incorporés pour les lisser doivent être prétraités en conséquence (fraisage, grenaillage). Effectuer ensuite un essai de revêtement.<br>• En cas de rénovation d'un ancien revêtement adapté et solide, il est nécessaire de poncer soigneusement l'ancienne couche afin de garantir une bonne adhérence de la nouvelle. |

# Instructions

| | |
|---|---|
| **Composants selon VdL** | Résine acrylique, caoutchouc chloré, pigments organiques, dioxyde de titane, aromates, ester, additifs |
| **Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].** | Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage. |
| **CODE GIS** | BSL50 |
| **Information COV** | Non soumis à l'étiquetage. |
| **Stockage** | Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. |

| | |
|---|---|
| **Elimination** | Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111 |
| **Conseils de sécurité complémentaires** | Tenir hors de portée des enfants. Èviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. |
| **Service Technique** | **Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82<br>(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)<br>**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com |

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

**Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG**
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 6131 6209-0
E-Mail: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de