



Titan-Vorlack

Prépeinture hautement opaque sur les substrats en bois intérieurs et extérieurs



Description du produit

Domaine d'application

Pré-verniss blanc mat de haute qualité pour des préverniss très couvrants sur des éléments de construction en bois et des métaux apprêtés, à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés du produit

- Haut pouvoir couvrant
- Bon pouvoir garnissant et aptitude au ponçage
- Excellente adhérence
- Pour intérieur et extérieur
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Très bonne stabilité
- Très bonne couverture des arêtes
- Très bon rendu
- Séchage rapide

Liants

Résine alkyde

Degré de brillance

Mat

Teinte

Blanc

Conditionnement

0,75l / 2,5l

Densité

Env. 1,58 g/cm³

Application

Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection.

Peindre:

Pour l'application au pinceau utiliser des pinceaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes.

Application au rouleau:

Utiliser un rouleau à laquer approprié.

Application airless:

Non dilué. L'ajout de diluant permet de dépasser la valeur limite 'UE selon la directive COV. Respecter les indications du fabricant de l'appareil.

Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Appliquer 1 à 2 couches non diluées.

Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

Informations d'application

- Bien mélanger avant utilisation.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
- Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage à l'intérieur.
- Une couche trop épaisse et des temps de séchage trop courts entre les couches peuvent entraîner des plis à la surface du revêtement et des temps de séchage prolongés.

Rendement

Env. 110 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

Dilution

Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.

Séchage

A +20°C à 65 % d'humidité relative:

Sec en surface après env. 2 heures

Recouvrable après env. 12 heures

Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

Nettoyage du matériel

Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.

Informations générales

- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- En raison de l'odeur typique des produits à base de solvants, l'utilisation de produits à base d'eau est recommandée pour les grandes surfaces intérieures.
- Le développement d'odeurs pendant l'application et le séchage est typique des revêtement à base de solvants et n'est pas un défaut du produit.
- Les surfaces peintes à plat, les locaux de séchage peu ventilés et les épaisseurs de couche humide trop importantes peuvent entraîner des retards de séchage et de durcissement, ainsi que des variations du degré de brillance.
- Le manque de lumière du jour (absence de rayonnement UV), la chaleur et les influences chimiques, par exemple les vapeurs des produits de nettoyage, des colles, des peintures ou des mastics, peuvent entraîner un jaunissement de la surface des peintures transparentes, blanches et claires. Cette situation est typique des peintures à base de résine synthétique et ne représente pas un défaut du produit.
- Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.
- Ne convient pas comme couche de finition. Revêtement final avec un produit approprié requis.

Préparation/Impression du support

Support

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

| Support | Etat du support / préparation | Sous-couche |
|---------------------|--|---|
| Anciens revêtements | Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire. | Aucune impression est nécessaire |
| | Eliminer les anciennes couches non porteuses et prétraiter en fonction du support respectif. | |

| Support | Etat du support / préparation | Sous-couche |
|--|--|---|
| Bois | Ponçer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15% pour le bois dimensionnellement stable et 18% pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable. | Albrecht Titan-Vorlack |
| Bois menacés par le bleuissement | A l'extérieur, il faut traiter le bois brut présentant un risque de bleuissement avec un primaire de protection du bois adapté. Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. | Albrecht Aqua-Holzgrund Albrecht Holzgrund |
| Bois abîmé par les intempéries | Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur. | Aucune impression est nécessaire |
| Bois riches en résine / huile | Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine. | Aucune impression est nécessaire |
| Bois imprégné sous pression | Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries. | Aucune impression est nécessaire |
| Fer / Acier | Eliminez mécaniquement la rouille, la croûte de laminage, la calamine et les résidus de soudure jusqu'à ce qu'une surface métallique brillante soit visible. Arrondir les crêtes et arêtes vives. | Albrecht Allgrund Albrecht Metallgrund |
| Zinc | Nettoyez avec une toison abrasive et un agent mouillant à base d'ammoniaque. Faites un mélange d'eau, d'ammoniac et d'une petite quantité de détergent. Respectez le rapport de mélange selon le mode d'emploi de l'alcool ammoniacal. Ensuite, lavez les surfaces avec de l'eau. Les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies. On peut aussi utiliser un nettoyeur de zinc. | Albrecht Allgrund Albrecht AquaTITAN Multi-Vorlack |
| Cuivre / aluminium, métallique nu | Nettoyer la surface avec un diluant universel, poncer les surfaces avec une toison de nylon, puis nettoyer-les à nouveau avec un diluant universel et un chiffon en coton sans laisser de résidus. | Albrecht Allgrund Albrecht AquaTITAN Multi-Vorlack |
| Plastiques adaptés à la peinture | Nettoyez avec une toison abrasive et un agent mouillant à base d'ammoniaque. Faites un mélange d'eau, d'ammoniac et d'une petite quantité de détergent. Respectez le rapport de mélange selon le mode d'emploi de l'alcool ammoniacal. Ensuite, lavez les surfaces avec de l'eau. Les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies. On peut aussi utiliser un nettoyeur de zinc. | Albrecht Allgrund Albrecht AquaTITAN Multi-Vorlack |

Instructions

| | |
|---|--|
| Composants selon VdL | Résine alkyde, dioxyde de titane, charges minérales, isoparaffines, additifs. |
| Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP]. | Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage. |
| CODE GIS | BSL20 |
| Information COV | Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/d): 300g/l (2010). Ce produit contient <360 g/l COV. |
| Stockage | Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. |
| Élimination | Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111 |
| Conseils de sécurité complémentaires | Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. |
| Service Technique | Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com |

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Allemagne
Téléphone: +49 (0) 6131 6209-0
E-Mail: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de