



Ölbeize

Diese Öl-Beize ist eine intensivfarbige Holzvorbehandlung und ergibt eine jeweils farbsympathische Oberflächengüte für alle Edelholzflächen. Sie ist schmutz- und wasserabweisend.

Anders als bei herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonisches Streichbild erzielt. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser. Keine Bildung von Wasserflecken.

Zur Verbesserung der Beständigkeit der Oberflächen und des UV-Schutzes. Als Endbehandlung für die Ölbeize kann GNature Arbeitsplattenöl oder Hartöl im Innenbereich und GNature Wetterschutzöl im Außenbereich verwendet werden.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten Hölzern im Innenbereich sowie stärker strapazierten Hölzern im Außenbereich, wie z.B. Gartenmöbel, Holzfußböden, Tisch- und Küchenplatten aus Holz usw.

Farbtöne

Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitung

Verarbeitung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Öl-Beize satt und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges mit dem Pinsel nochmals verteilen und in Maserrichtung abfahren und den Pinsel wiederholt im fusselfreien Tuch abtupfen.

Besonders bei Kork ist auf gleichmäßiges Verarbeiten zu achten.

Grundsätzlich wird empfohlen eine Beiz-Probefläche anzulegen.

Verbrauch

35 - 50 ml/m² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.

Trockenzeit

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2 - 3 Anstrichen.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Unbehandeltes Holz, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen.

Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte). Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten.

Produktthinweise

Lagerung

Original verschlossen ca. 4 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

Entsorgung

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Sicherheitshinweise

Während der Verarbeitung ist empfohlen Nitril- oder Gummi- Handschuhe zu tragen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

biopin Naturfarben GmbH & Co.KG
Linumweg 1 - 8
26441 Jever, Germany
Tel. +49(0)7162-14547-94