



P 580 Acryl

Selante para juntas em dispersão, para interior e exterior



Descrição do produto

Área de aplicação

Selante acrílico plasto-elástico para selar juntas de dilatação e de junção com reduzida movimentação, p. ex., na caixilharia de janelas ou portas, entre caixas de persiana e alvenaria, betão ou reboco. Para selar fissuras, buracos e juntas em reboco, betão celular, gesso cartonado, cimento fibrado, pedra e madeira. Ideal para a instalação no interior. Também apto para a utilização com temperaturas superiores a +5 °C.

Caraterísticas do produto

- Para emendar fissuras e selar juntas de junção
- Pode ser pintado
- Pronto a usar
- Muita boa aderência

Normas / Certificados / Ensaio externos

- Produto distinguido com a etiqueta ambiental alemã, "Der Blaue Engel" (O Anjo Azul), para materiais selantes de baixas emissões para interior, conforme DE-UZ 123.
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P

Cor

Branco

Forma de fornecimento	Cartucho 300 ml (1 unidade de venda = 12 un. / unidade de embalagem = 100 unidades de venda) Outras formas de fornecimento disponíveis por consulta.
Tipo de aglutinante	Acrilato em dispersão
Densidade	aprox. $1,70 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Dureza shore-A (aprox.)	15 ± 3
Resistência térmica	-20 °C bis +80 °C
Formação da película (aprox.)	10 - 15 Mín.
Alongamento de rutura (aprox.)	200 %
Deformação total máx. admissível (aprox.)	10 %
Autonomia	Junta 5 x 5 mm: aprox. 12 m Junta 7 x 7 mm: aprox. 6 m Junta 10 x 10 mm: aprox. 3 m

Preparação e aplicação

Método de aplicação	Cortar a tampa, na parte superior do cartucho, antes da rosca. Atarraxar a ponta do cartucho e cortá-la transversalmente, conforme a largura da junta. O material pode ser aplicado usando uma pistola manual ou pneumática. Projetar o material selante sem deixar camadas ocas na junta. Preencher juntas mais profundas com um material espumoso apropriado. Alisar as juntas sem falta ainda durante o tempo de formação da película, com água e uma ferramenta adequada. Para obter juntas de aspeto visual impecável aconselha-se proteger as margens das juntas com fita adesiva. Remover o material selante excedentário e a fita adesiva logo após o alisamento.
Temperatura de aplicação	Temperatura mín. do objeto e do ambiente durante a aplicação e a secagem: +5 °C. Não aplicar com temperaturas superiores a +40 °C.
Avisos de utilização	■ Proteger as áreas betumadas até à sua secagem total de humidade e água. ■ Temperaturas baixas e/ou substratos molhados ou juntas com mais de 15 mm de profundidade podem implicar um tempo de endurecimento mais longo.

Tempo de secagem	A +20 °C e 65 % humidade atmosférica rel.: Secagem total após aprox. 24 horas (em camadas com 2-3 mm de espessura) O tempo de secagem varia em função da espessura da camada, da humidade do objeto e do ambiente e, ainda, da temperatura.
Limpeza das ferramentas	Restos de material frescos podem ser removidos com água, adicionando, eventualmente, um detergente. Restos de material endurecidos só podem ser removidos mecanicamente.
Avisos gerais	■ Devido à grande variedade de possíveis substratos e outros fatores relevantes aconselhamos testar o produto antes da aplicação numa superfície de ensaio. ■ O produto pode ser revestido com sistema de pintura, esmalte ou lasur conforme DIN 52452. A pintura, em pleno, das áreas betumadas com este material só é viável se a tinta aplicada for capaz compensar a movimentação do material selante sem ficar danificada. ■ Plásticos antiaderentes como, p.ex., polietileno, polipropileno ou PVC macio, Teflon® ou substratos betuminosos não são aptos como base de aderência. Não apto para juntas de dilatação sujeitas a maior movimentação e, ainda, áreas permanentemente expostas à água. Não indicado para mármore e áreas de pedras ornamentais. Não aplicar em zonas que ficam em contato direto com alimentos.

Substratos e preparação do substrato

Substrato	Os substratos/ áreas de aderência devem estar limpos e livres de poeira e gordura. No caso dos trabalhos de renovação, quaisquer restos de selantes ou tintas velhas e camadas sem capacidade de carga devem ser removidos totalmente. Para a remoção de selantes velhos recomenda-se usar uma faca própria para juntas. Para melhorar a capacidade de carga de substratos porosos e absorventes deve ser aplicado um primário apropriado (p.ex., Pronova P 800 Primaire Transparent) ou uma mistura de água e Pronova P 580 Acryl na relação 1:4.
-----------	---

Avisos acerca do produto

Composição segundo VdL	Acrilato em dispersão, N/A, Dióxido de titânio, Carbonato de cálcio, Água, Material auxiliar para formação de filme, Aditivos
Rotulagem conforme Diretiva (CE) nr.º 1272/2008 [CLP]	A rotulagem consta da ficha de dados de segurança

Armazenamento

Sempre seco e fresco, mas protegido de geadas. Manter o recipiente aberto hermeticamente fechado.

Recipientes fechados, em estado original, podem ser usados, no mínimo, até 24 meses após a data do seu enchimento, pressupondo condições de armazenamento apropriadas.

Eliminação de resíduos

Encaminhar somente recipientes totalmente esvaziados à reciclagem.

Pequenas quantidades de material endurecido podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico/empresarial. Para a eliminação de restos de material líquidos devem ser cumpridos os regulamentos locais em vigor.

Código de resíduo: 080410

Avisos de segurança adicionais

Manter fora do alcance das crianças. Assegurar bom arejamento durante a aplicação e a secagem. Durante a aplicação do produto não comer, beber ou fumar. Em caso de contato com os olhos ou a pele lavar imediatamente com abundante água.

Assistência técnica

Telefone: 00800 / 63 33 37 82

(chamada gratuita a partir da rede fixa na Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda)

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Esta ficha técnica foi elaborada com base no estado atual da técnica e na experiência da nossa equipa técnica. Devido à diversidade dos possíveis substratos e condições dos objetos, a informação facultada pela ficha técnica não libera o utilizador da sua responsabilidade de comprovar, antes da aplicação, a aptidão e a idoneidade do produto (p.ex., procedendo a uma aplicação de ensaio) de acordo com as regras técnicas universalmente reconhecidas. Para aplicações que não foram expressamente mencionadas nesta ficha técnica não podemos assumir qualquer responsabilidade. Por favor, consulte a nossa equipa técnica antes de utilizar o produto. Isto é particularmente aconselhável quando tenciona combinar este produto com outros produtos. A partir da data da publicação da edição mais recente, todas as fichas técnicas anteriores perdem a sua validade.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15

D-55543 Bad Kreuznach

Alemanha

Telefone: +49 671/870-0

E-Mail: info@meffert.com

www.meffert.com