



P 818 Primaire Pigmenté

Primário especial para preparação da pintura com cor no interior e exterior



Descrição do produto

Área de aplicação

Primário especial com pigmentação branca, livre de solventes, para o revestimento prévio liso, com boa cobertura e propriedades para melhorar a aderência. Aplicação sobre tintas minerais e de dispersão velhas previamente à demão de acabamento com tintas de dispersão, de dispersão à base de silicato ou tintas à base de resina de silicone. No interior, ainda para melhorar a aderência em substratos lisos, tais como rebocos de gesso, gesso cartonado, placas de gesso e betão.

Caraterísticas do produto

- Pigmentação branca
- Acabamento liso e uniforme das superfícies
- Melhorador de aderência
- Para interior e exterior

Valor pH

8,6 - 8,9

Tipo de aglutinante

Acrilato em dispersão

Cor

Branco

Tamanho da embalagem

7,0kg / 18,0kg

Densidade

aprox. 1,47 g/cm³

Afinação

Afinação máx. com 5 % Cor exata e de coloração à base de dispersão (testar por favor a compatibilidade). Afinável por máquina no sistema de mistura.

Recomendação: Para cores críticas do espectro amarelo, laranja, vermelho e, em partes, verde, recomendamos aplicar uma primeira camada colorida na tonalidade BaseColor a condizer. As duas tonalidades BaseColor podem ser afinadas no sistema de mistura acima mencionado. Comprovar a precisão da tonalidade da cor antes da aplicação do produto. O produto não pode ser trocado. Eventuais divergências da tonalidade que são reclamadas somente após a aplicação não poderão ser reconhecidas.

Preparação e aplicação

Método de aplicação

Aplicação com trincha, rolo ou equipamento pulverizador.
Este produto levará a um desgaste maior dos bicos das pistolas Airless.

Pulverização Airless:

Ângulo de pulverização: 50°; Bico: 0,019 – 0,021";
Pressão de pulverização. 160 – 180 bar

Composição do revestimento

O substrato deve ser preparado profissionalmente. Ver o capítulo: "Substratos e preparação do substrato". 1 demão. Aplicar sem diluir ou adicionando, como máximo, 5% de água ao produto.

Temperatura de aplicação

Temperatura mín. do objeto e do ambiente durante a aplicação e a secagem: +5 °C.

Avisos de utilização

- Mexer bem antes de usar.
- Se o material for diluído demasiado, isso pode prejudicar algumas características.
- Para evitar marcas de trincha ou rolo, efetuar as demãos húmido sobre húmido. Na aplicação com trincha, mudar o sentido de passagem para conciliar bem a área pintada. Após a última aplicação, fazer uma passagem derradeira num sentido.
- Assegurar um tempo de secagem suficiente antes de aplicar a demão seguinte.

Rendimento

Aprox. 200 g/m² por demão em substratos lisos, ligeiramente absorventes. Em substratos ásperos, o consumo é consequentemente superior. O rendimento pode variar em função do estado e da estrutura do substrato e do método de aplicação escolhido. Determinar o consumo exato ensaiando previamente a aplicação.

Diluição

Com água, máx. 5 %.

Tempo de secagem	A +20 °C e 65 % humidade atmosférica rel.: Revestível após aprox. 12 horas Os tempos indicados podem diferir se as temperaturas forem mais baixas e/ou a humidade atmosférica superior.
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após a aplicação, passe a trincha ou o rolo num objeto adequado, para remover o máximo possível do material da ferramenta. A seguir, lavar com água, adicionando, eventualmente, um pouco de detergente. Limpar o equipamento de pulverização também simplesmente com água.
Avisos gerais	■ As fichas técnicas dos produtos mencionados neste documento devem ser consultadas. ■ Devido à grande variedade de possíveis substratos e outros fatores relevantes aconselhamos testar o produto antes da aplicação numa superfície de ensaio. ■ Recomendação para a aplicação no exterior: Para prevenir o desenvolvimento de fungos, aplicar as demãos com tintas equipadas com fungicidas/algicidas. Todavia, de acordo com o nível técnico atual não é possível garantir uma proteção duradoura contra algas e fungos. Ver também a ficha informativa BFS nr.º 9. ■ Não indicado como tinta de acabamento. A pintura de acabamento deve ser efetuada com um produto idôneo.

Substratos e preparação do substrato

Substrato	A superfície a revestir deve ser firme, seca, limpa, com capacidade de carga suficiente e livre de bolhas, sinterizações, agentes desmoldantes, componentes que favorecem a corrosão e de quaisquer outras camadas intermédias que possam comprometer a aderência e a união do produto ao substrato. Devem ser observadas, ainda, as regras técnicas gerais reconhecidas. As fichas informativas BFS e as indicações do regulamento de contratação de serviços de construção alemão, VOB, parte C, DIN 18363, "Obras de pintura", devem ser consultadas.
-----------	--

Substrato	Estado/ preparação do substrato	Primário
Rebocos de cimento de calcário ou cimento P II e III; Resistência à compressão mín. 1,5 N/mm ² conforme DIN EN 998-1	Firme, com capacidade de carga, absorção fraca.	<i>Não precisa de primário</i>
	Poros grossos, arenoso, absorção forte ou irregular.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
	Aplicar fluato em pontos de reboco recente (PII/PIII), no fim do tempo de secagem necessário. Lavar a seguir.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
Rebocos de gesso ou preparados de reboco P IV; Resistência à compressão mín. 2 N/mm ² conforme DIN EN 13279	Lixar a camada sinterizada de rebocos de gesso e remover o pó.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
Argamassas	Lixar arestas da massa de reparação e remover o pó.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
Placas de gesso cartonado, retificadas em toda a área ou partes	Lixar arestas da massa de reparação e remover o pó.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
	Placas com componentes solúveis em água que mudam de cor ou placas amareladas.	<i>Tinta isolante adequada, baseada em água</i>
Betão	Liso, fraca absorção. Restos de agentes desmoldantes e resíduos farinhentos ou arenosos devem ser removidos.	<i>Não precisa de primário</i>
	Poros grossos, arenoso, absorção forte ou irregular.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
Alvenaria de tijolos	Apenas tijolos e blocos de clínquer, sem inclusões, resistentes a geadas são aptos para o revestimento com tinta. A alvenaria deve estar betumada sem fissuras, seca e isenta de sal.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
Revestimentos velhos	Mate, fraca absorção.	<i>Não precisa de primário</i>
	Remover sujidade. Limpar superfícies pulverulentas/farinhas com escova ou lavando com água.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
	No caso dos caiados ou pinturas de tintas materiais, a pulverulência deve ser removida mecanicamente.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
	Superfície com absorção irregular, pontos retocados.	<i>Pronova P 800 Primaire Transparent</i>
	Pinturas velhas brilhantes devem ser raspadas ligeiramente.	<i>Não precisa de primário</i>
Papéis de parede ingrain, estampados ou com relevo, de papel ou fibra de vidro	Não pintado, estruturado	<i>Não precisa de primário</i>
Velo de celulose ou de fibra de vidro	Sem pintar, liso	<i>Não precisa de primário</i>
Manchas de nicotina, água, fuligem ou gordura	Lavar com água e detergente doméstico para remover gordura. Deixar secar.	<i>Tinta isolante adequada, baseada em água</i>
	Escovar manchas de água secas.	<i>Tinta isolante adequada, baseada em água</i>

Substrato	Estado/ preparação do substrato	Primário
Superfícies infestadas por fungos e bolor	Remover o bolor corretamente, seguindo as indicações do documento "Guia para eliminação de bolor" (editado em alemão e disponibilizado pelo Ministério do Ambiente alemão). (*Utilizar biocidas com cuidado. Antes da utilização, consultar sempre a rotulagem e a informação do produto). Para o saneamento de uma grande infestação de bolor (> 0,5m ²) recomendamos recorrer a empresas especializadas, que dispõem dos conhecimentos necessários e dos meios técnicos para eliminar o bolor de forma duradora.	Solução de renovação anti-fungos adequada
Selantes para juntas permanentemente elásticos e perfis de vedação	Testar a compatibilidade da aplicação do produto ou da sua cobertura com outros produtos (ver DIN 52 460).	Não precisa de primário

Avisos acerca do produto

Composição segundo VdL	Acrilato em dispersão, Dióxido de titânio, Carbonato de cálcio, Dióxido de silício, Silicatos, Água, Aditivos
Diretiva sobre produtos biocidas (528/2012)	O produto é um "artigo tratado" segundo a Diretiva UE 528/2012, art. 58, nr.º 3 (não é um produto biocida), e contém as seguintes substâncias biocidas: Mistura 1:1 de metilisotiazolinona, benzisotiazolinona, Mistura de cloro metilisotiazolinona e metilisotiazolinona.
Rotulagem conforme Diretiva (CE) nr.º 1272/2008 [CLP]	A rotulagem consta da ficha de dados de segurança
GISCODE	BSW20
Aviso de segurança COV	Valor limite UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém <1 g/l VOC.
Armazenamento	Sempre seco e fresco, mas protegido de geadas. Manter o recipiente aberto hermeticamente fechado. Consumir o material diluído rapidamente.
Eliminação de resíduos	Não deixar escapar para a canalização de águas residuais ou o ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo. Observar a legislação em vigor em relação à eliminação. Encaminhar somente recipientes totalmente esvaziados à reciclagem. Restos de material endurecidos podem ser eliminados como resíduos domésticos. Para a eliminação de restos líquidos consultar as autoridades locais competentes. Código de resíduo: 080112

Avisos de segurança adicionais	Manter fora do alcance das crianças. Assegurar bom arejamento durante a aplicação e a secagem. Durante a pulverização usar óculos de proteção e filtro tipo A2/P2. Durante a aplicação do produto não comer, beber ou fumar. Durante trabalhos de lixado usar filtro de pó P2. Usar óculos de proteção quando haja riscos de salpicos. Em caso de contato com os olhos ou a pele lavar imediatamente com abundante água.
---------------------------------------	--

Assistência técnica	Telefone: 00800 / 63 33 37 82 (chamada gratuita a partir da rede fixa na Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
----------------------------	---

Esta ficha técnica foi elaborada com base no estado atual da técnica e na experiência da nossa equipa técnica. Devido à diversidade dos possíveis substratos e condições dos objetos, a informação facultada pela ficha técnica não iliba o utilizador da sua responsabilidade de comprovar, antes da aplicação, a aptidão e a idoneidade do produto (p.ex., procedendo a uma aplicação de ensaio) de acordo com as regras técnicas universalmente reconhecidas. Para aplicações que não foram expressamente mencionadas nesta ficha técnica não podemos assumir qualquer responsabilidade. Por favor, consulte a nossa equipa técnica antes de utilizar o produto. Isto é particularmente aconselhável quando tenciona combinar este produto com outros produtos. A partir da data da publicação da edição mais recente, todas as fichas técnicas anteriores perdem a sua validade.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach
Alemanha
Telefone: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com