P 935 Aqua-Glasvlies pigmentiert

Glatte und funktionelle Wandbekleidungen mit wasseraktivierbarer Klebebeschichtung

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
09.0.67705 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Produktbeschreibung

ANWENDUNGSBEREICH	Wasseraktivierbares Glasvlies mit rückseitiger, wasseraktivierbarer Klebebeschichtung für schnelles und einfaches Verkleben an Wänden und Decken im Innenbereich. Insbesondere zur Schaffung glatter und robuster Oberflächen. Geeignet für im Innenbereich vorkommende Untergründe, wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten und Gipskartonplatten und zum Überarbeiten von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	▪ Wasseraktivierbare Kleberbeschichtung ▪ Nassstabil ▪ Verrottungsfest ▪ Dimensionsstabil ▪ Diffusionsoffen
WERKSTOFFTYP	Glasfaser
ROLLENMASS	30 x 1,00 m
FLÄCHENGEWICHT	150 g/m²

Verarbeitung

AUFTRAGSVERFAHREN	Nach Klebeaktivierung direkt auf die Wand. Die Tauchwanne soweit mit Wasser befüllen, dass das Gewebe/Vlies vollständig benetzt wird, um den Kleber zu aktivieren. Die zugeschnittenen Bahnen zusammenlegen (nicht knicken) und max. 5 Minuten ruhen lassen. Anschließend die Bahnen auf Stoß verkleben und blasenfrei andrücken.
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Mindestens +10 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
VERARBEITUNGSHINWEISE	▪ Beim Zuschneiden ist grundsätzlich zu prüfen, ob das Produkt fehlerfrei ist. ▪ Produkt nicht seitenverkehrt oder gestürzt verkleben. ▪ Bei eventuellen Beanstandungen ist die Chargennr. auf der Karton-/Rollenverpackung und entsprechendes Mustermaterial einzusenden. ▪ Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden. ▪ Glasfasern können auf Grund Ihrer Struktur bei Hautkontakt zu leichten Reizungen der Haut führen. Grundsätzlich werden nach Beschichtung des Glasgewebes keine Glasfasern mehr freigesetzt. ▪ Bei Deckenverklebung sind ca. 2 – 3 Minuten Aktivierungszeit notwendig. ▪ Grundsätzlich sollte Gewebe/Vlies beschichtet werden. Grund- und Schlussanstrich erst nach vollständiger Trocknung der Verklebung vornehmen. Bei Glasgewebe und Vliesen sind nach der Trocknung des Grundanstrichs sind eventuell hochstehende Fasern abzuschleifen.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.
ALLGEMEINE HINWEISE	▪ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten. ▪ Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Arbeitsgängen beachten.

Untergründe und deren Vorbehandlung

UNTERGRUND	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.
HINWEIS	Bei Grundierung mit Tiefgrund dürfen bei Trocknung keine geschlossenen, glänzenden Oberflächen entstehen, da diese den Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen stören können.

Produkthinweise

LAGERUNG	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Stets trocken. Rollen aufrecht stehend lagern.
ENTSORGUNG	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE	Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
CE-KENNZEICHEN	CE NB 0402 Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 16 MEF-PT-16-02-02 EN 15102: 2007 + A1: 2011
TECHNISCHER SERVICE	**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com