



## RAL Lackspray glänzend

### Kunstharz-Lackspray für innen und außen

Gestalten Sie nach Ihren Vorstellungen Möbel, Geländer, Bilder, etc. SN RAL Hochglanzlackspray ist farbtoneckungsgleich mit dem RALRegister. Auch für industrielle Anwendungen geeignet.

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### Produkteigenschaften

- Sehr gutes Deckvermögen
- Schnell trocknend
- Witterungsbeständig

### Bindemittelart

Nitrokombinationsharze

### Glanzgrad

Hochglänzend

### Farbton

RAL 1021 Rapsge l b, RAL 3000 Feuerrot, RAL 3003 Rubinrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8017 Schokoladenbraun, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9010 Reinweiss, RAL 9016 Verkehrsweiss, RAL 9017 Verkehrsschwarz

### Gebindegröße

0,4l

## VERARBEITUNG

### Auftragsverfahren

Verarbeitung direkt aus der Dose.

#### Spritzabstand:

15 cm - 25 cm

Dose immer senkrecht halten. Beginnen Sie mit dem Spraysen immer außerhalb des Objektes.

### Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“. 2 - 3 dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen, erst vertikal, dann horizontal: ca. 40 - 50 µm. Zwischenablüßzeit von ca. 5 Minuten zwischen den Spritzgängen beachten.

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ideal bei Objekt- und Umgebungstemperatur zwischen 20°C und 25°C zu verarbeiten.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vor Gebrauch gut aufschütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.</li><li>■ Zu hohe Schichtstärken, sowie zu geringe Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen können zu Runzelbildung der Lackoberfläche und zu verlängerten Trocknungszeiten führen.</li><li>■ Bei der Verarbeitung und Trocknung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen.</li><li>■ Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden.</li><li>■ Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.</li><li>■ Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Wind verarbeiten.</li><li>■ Nicht zu lackierende Flächen mit Klebeband und/oder Papier abdecken.</li><li>■ Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.</li></ul>
<b>Verbrauch</b>	Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte: <b>Durchgetrocknet</b> nach ca. 12 Stunden Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.
<b>Allgemeine Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.</li><li>■ Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen, - Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie Farbton prüfen.</li><li>■ Aufgrund der arttypischen Geruchsentwicklung von lösemittelbasierten Produkten wird auf großen Flächen im Innenbereich der Einsatz wasserbasierter Produkte empfohlen.</li><li>■ Zur Reinigung und Pflege der überarbeiteten Oberflächen empfehlen wir neutrale Haushaltsreiniger. Keinen Scheuerschwamm, keine Scheuermilch etc. verwenden.</li><li>■ Um eine lange Haltbarkeit des Anstrichs zu erzielen, sollte mind. 1x jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden überprüft werden. Schäden sind fachgerecht auszubessern.</li></ul>

## UNTERGRÜNDE UND DEREN VORBEHANDLUNG

<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.
-------------------	---

## PRODUKTHINWEISE

<b>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</b>	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
<b>Lagerung</b>	Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25°C zu lagern und zu transportieren.
<b>Entsorgung</b>	Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.
<b>Zusätzliche Sicherheitshinweise</b>	Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
<b>Technischer Service</b>	<b>Telefon:</b> 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) <b>E-Mail:</b> anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Deutschland  
Telefon: +49 671/870-0  
E-Mail: info@meffert.com  
www.meffert.com