



Spezialkleister

Extra für schwere Tapeten und Raufaser

Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufasertapeten. Mit hervorragender Klebekraft bei guter Korrekturmöglichkeit. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Anwendungsbereich

Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufasertapeten. Mit hervorragender Klebekraft bei guter Korrekturmöglichkeit. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.

Produkteigenschaften

- Verstärkte Klebekraft
- Hohe Anfangshaftung
- Gute Korrekturmöglichkeit
- Sehr ergiebig
- Für Tapeziergeräte geeignet

Bindemittelart

Kunstharzverstärkte Zellulose

Gebindegröße

0,2kg

VERARBEITUNG

Materialzubereitung

Gesamten Packungsinhalt unter Rühren zügig in 5 Liter kaltes Wasser einstreuen und einige Minuten weiter rühren bis das Pulver aufgelöst ist. Danach den Kleister 5 Minuten ziehen lassen und nochmals kräftig durchrühren.

Auftragsverfahren

Verarbeitung mit der Bürste.
Auch für Tapeziergeräte geeignet.

Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.

Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none">■ Die vom Tapetenproduzent empfohlenen Einweichzeiten einhalten um Faltenbildung und Schrumpfprozesse zu vermeiden.■ Materialspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.
Verbrauch	Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
Trockenzeit	Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte: Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.
Allgemeine Hinweise	Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.

UNTERGRÜNDE UND DEREN VORBEHANDLUNG

Untergrund	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.
Hinweis	Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister (1:40) oder mit Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln.

PRODUKTHINWEISE

Inhaltsstoffe nach VdL	Zellulose-Mischether und Additive
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farberwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com