TC4710
tex-füll

Selbsthaftender Zellulose-Spachtel für innen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Eignet sich zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen sowie zum Spachteln und Modellieren. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Mauerwerk und Wandbauplatten. Auch zum Kleben von Leichtbau- und Dämmplatten wie z.B. Hartschaum- und Holzwolleleichtbauplatten gut geeignet.
Produkteigenschaften	▪ Zum Füllen von Löchern, Lunkern und Rissen ▪ Zum Ausbessern von Fehl- und Stoßstellen ▪ Bis 20mm Schichtdicke je Arbeitsgang ▪ Q1 - Q4
Gebindegröße	25,0kg

Verarbeitung

Materialzubereitung	1 kg Material in ca. 630 – 650 ml Wasser einstreuen. Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeit kräftig und intensiv verrühren, bis sich das gesamte Pulver mit dem Wasser vermischt hat.
Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Spachtel oder Kelle.
Beschichtungsaufbau	Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise	▪ Keine Haftung auf Glas, glattem Kunststoff und Metall. ▪ Die Mindestauftragestärke sollte 1 mm betragen, da es sonst aus physikalischen Gründen zu Abkreidungen kommen kann. ▪ Nur rostfreie Werkzeuge verwenden.
Verbrauch	Ca. 900 g/m² pro 1 mm Schichtdicke. Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
Trockenzeit	Die Trockenzeit ist abhängig von der Schichtstärke, Baufeuchte, Luftfeuchte und der Temperatur. Die Spachtelmasse muss vor den nachfolgenden Arbeitsgängen vollständig durchgetrocknet sein.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.
Allgemeine Hinweise	▪ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten. ▪ Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten. Poröse, saugende Untergründe zur Verbesserung der Tragfähigkeit mit ***tex-color TC3301 tiefgrund universal*** verfestigen.

Produkthinweise

Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	Für dieses Produkt existiert kein EU-Grenzwert. Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC.
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.
Entsorgung	Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 170802
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Technischer Service	**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

CE-Kennzeichen

CE	CE
Meffert AG Farbwerke · Werk Erfurt Heckerstieg 4 · 99085 Erfurt **13** **Nr. 13-04-007**	Meffert AG Farbwerke · Werk Erfurt Heckerstieg 4 · 99085 Erfurt **13** **Nr. 13-04-008**
DIN EN 13279-1 **C7/20/2** Gips-Flächenspachtel	**DIN EN 13963 – 3B** Füll- und Feinspachtel
Brandverhalten: A1	Brandverhalten: A1
Wärmedurchlasswiderstand: NPD	Biegezugfestigkeit: NPD

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de