



# Peinture pour cuisines et salles de bains

## Peinture murale blanche - particulièrement adaptée aux pièces humides

Dispersion intérieure à application aisée pour la réalisation de revêtements sur murs et plafonds bien couvrants et résistants au lavage, avec une protection contre les infestations de moisissures, notamment dans les pièces humides, les cuisines et les salles de bains. Convient à toutes les surfaces intérieures telles que les enduits des groupes de mortier P II et P III, les enduits de gypse du groupe de mortier P IV, les panneaux de béton / fibrociment, les plaques de plâtre à épiderme cartonné, les tissus de verre, les papiers ingrains ainsi que les papiers peints en vinyle structuré ou en papier et pour la rénovation d'anciennes peintures intactes à base de dispersion.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Propriétés du produit

- Protection du film contre l'infestation de moisissures
- Haut degré de blancheur
- Résistant au lavage
- Haut pouvoir couvrant
- Application aisée
- Microporeux
- À émissions minimisées, sans solvant et sans plastifiants
- Diluable à l'eau et à faible odeur
- Sans substances à effet fooging

### Caractéristiques suivant DIN EN 13 300

<b>Abrasion humide:</b>	classe 3 est conforme résistant à l'abrasion suivant DIN 53 778
<b>Rapport de contraste:</b>	pouvoir couvrant classe 2 pour un rendement d'environ 6 m <sup>2</sup> /l soit 165 ml/m <sup>2</sup>
<b>Degré de brillant:</b>	mat profond
<b>Granulométrie maximale:</b>	fin

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, des écarts mineurs peuvent se produire sans altérer les propriétés du produit.

### Valeur PH

8,0 - 8,5

## Fiche technique

### Peinture pour cuisines et salles de bains

<b>Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd)</b>	0,10 [m]
<b>Liants</b>	dispersion de polyvinylacétate
<b>Pigments</b>	dioxyde de titane
<b>Degré de brillance</b>	Mat profond
<b>Teinte</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	2,5l / 10,0l
<b>Densité</b>	env. 1,57 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teinter</b>	Teintable avec max. 5 % colorant à teinter à base de dispersion (tester la compatibilité). Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues. La mise à la teinte peut entraîner des écarts des caractéristiques et des propriétés techniques.

## APPLICATION

### Mise en œuvre

Porter un équipement de protection individuelle lors de l'application à la brosse, au rouleau ou par procédé de projection à faible brouillard.

#### **Application au rouleau:**

Pour l'application standard au rouleau, nous recommandons un rouleau à fibres de 12 mm. Veiller à une application et à une répartition du matériau régulières afin d'obtenir l'épaisseur de couche nécessaire à l'effet d'isolation/protection.

#### **Application par projection:**

Ajuster le matériau à la viscosité de projection. Respectez les informations du fabricant de l'appareil.  
Pour une finition de surface uniforme, nous recommandons de rouler à nouveau la surface.

### Conseils professionnels pour l'application

#### Application à la brosse et au rouleau:

Peindre d'abord les coins et les arêtes, en utilisant un pinceau et un petit rouleau. Travailler ensuite les grandes surfaces restantes avec un rouleau plus grand pour intérieur. Afin d'éviter les traces de rouleau, travailler sur des zones contiguës sans faire de pause. Commencer toujours par rouler 2-3 bandes de haut en bas. Ensuite, étaler la peinture par mouvements horizontaux et enfin, lisser en roulant à nouveau de haut en bas. Vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats. Effectuer tous les travaux sans exercer une pression trop forte sur l'outil. Choisir un rouleau à peinture à poils moyens pour les papiers ingrains et les surfaces lisses ou finement texturées, un rouleau à poils longs pour les surfaces à texture grossière. Il est préférable d'appliquer la peinture avec un pinceau plat dans les coins et sur les arêtes.

En cas de courtes interruptions de travail, les outils doivent être immergés dans la peinture pour éviter qu'ils ne sèchent.

#### Projection à faible brouillard

Des équipements ou des composants de système de différents fournisseurs peuvent être utilisés pour la projection à faible brouillard. Les instructions du fournisseur doivent être respectées.

La réduction du brouillard de projection (overspray) consiste à projeter à basse pression. Pour ce faire, la peinture est projetée avec peu de pression, juste assez pour qu'elle s'applique sur le mur. Ensuite, rouler à nouveau pour répartir la peinture de manière uniforme et obtenir la texture souhaitée. Une buse plus grande peut également être utilisée pour renforcer cet effet. Il est également conseillé de projeter en équipes de deux personnes, l'une projetant la seconde roulant immédiatement avec le rouleau. L'avantage de cette technique est que la pression de travail plus faible entraîne une formation beaucoup moins importante de brouillard de peinture. Projeter toujours à une distance de 10 à 15 cm et à angle droit par rapport à la surface à revêtir. Rester toujours dans une position de travail confortable.

### Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support». Deux couches sont nécessaires pour obtenir les propriétés de surface souhaitées.

#### Couche d'impression ou couche intermédiaire:

En fonction de l'application et du support, appliquer une couche d'impression ou couche intermédiaire diluée avec maximum 10 % d'eau sur les surfaces très contrastées.

#### Couche de finition:

Appliquer non dilué ou dilué avec 3 % d'eau au maximum.

### Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

## Fiche technique

### Peinture pour cuisines et salles de bains

#### Informations d'application

- Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ce matériau peut être dilué pour ajuster la consistance.
- Si le matériau est trop dilué, les propriétés (p. ex. pouvoir masquant, teinte, résistance) peuvent être altérées.
- Pour éviter les traces de reprises, il faut peindre mouillé sur mouillé. Lors de l'application au pinceau, la zone peinte doit être bien lissée. Enfin, rouler la surface dans un sens après la dernière application.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
- Laver immédiatement les éclaboussures de peinture à l'eau claire.

#### Rendement

Env. 165 ml/m<sup>2</sup> par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application.

#### Dilution

Avec max. 10 % d'eau.

#### Séchage

A +20°C et 65 % d'humidité relative:  
**Recouvrable** après env. 4 heures  
**Complètement sec** après env. 4 jours  
 Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

#### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

#### Informations générales

- Pour les réparations en surface, il faut appliquer avec le même outil, un matériau ayant la même consistance et le même numéro de lot. Selon le positionnement de l'objet, les réparations en surface peuvent être plus ou moins visibles. Selon la fiche BFS n° 25, c'est inévitable.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.

## PRÉPARATION/IMPRESSION DU SUPPORT

#### Support

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

## Fiche technique

### Peinture pour cuisines et salles de bains

#### Information


Si l'application d'une sous-couche pénétrante est nécessaire, il ne faut pas créer de surfaces bloquées et brillantes après séchage, car elles risquent d'interférer avec l'adhérence des revêtements ultérieurs.

## ASTUCES POUR CONNAÎTRE LA NATURE DU SUPPORT



#### Test du ruban adhésif:

Coller fermement une bande de ruban adhésif sur le support et l'enlever d'un mouvement rapide. Si des parties du support se détachent, il s'agit d'un support non stable et les parties non adhérentes doivent être complètement enlevées.



#### Test d'absorption:

Mouiller le support avec de l'eau. Si l'eau perle, c'est un fond non absorbant. Si la surface devient sombre, le pouvoir absorbant est trop élevé et une sous-couche est nécessaire. Si l'eau pénètre lentement, il n'est pas nécessaire d'appliquer une sous-couche.



#### Test de frottement:

Le test est réalisé en frottant avec la main plate sur la surface pour détecter les particules libres, la poussière et la saleté. Le test de frottement doit être effectué à plusieurs endroits.



Peindre les taches d'eau ou les supports contaminés par la suie et la nicotine avec des peintures isolantes.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
<b>Enduits de ciment et enduits de chaux-ciment P II et P III; résistance à la compression d'au moins 1,5 N/mm<sup>2</sup> selon la norme DIN EN 998-1</b>	Solide, porteur, légèrement absorbant.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
	Après un temps de séchage suffisant, il faut fluater et rincer professionnellement les nouvelles zones de plâtre.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
<b>Plâtre et enduits finis P IV résistance à la compression avec min. 2 N/mm<sup>2</sup> selon DIN EN 13279</b>	Broyer les plâtres de gypse avec la peau frittée et enlever la poussière.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
<b>Enduit de spatulage</b>	Broyer et dépolvériser les bavures de spatule.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
<b>Plaques de plâtre, nivelées sur toute ou partie de leur surface</b>	Broyer et dépolvériser les bavures de spatule.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
	Dalles contenant des ingrédients hydrosolubles et décolorants ou dalles jaunies.	<i>Peinture isolante à base d'eau appropriée</i>

## Fiche technique

### Peinture pour cuisines et salles de bains

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
<b>Béton</b>	Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d'agents anti-adhérents ainsi que les résidus farineux et sableux.	<i>Apprêt approprié</i>
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
<b>Béton cellulaire</b>	Nettoyer et dépoussiérer.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
<b>Maçonnerie apparente de grès calcaire</b>	Réparer les dommages causés aux joints et aux pierres avec un matériau du même type.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
<b>Anciens revêtements</b>	Mat, faiblement absorbant.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/ farineuses par brossage et lavage.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
	Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
	Pour les revêtements à la chaux et les peintures minérales, le farinage doit être enlevé mécaniquement.	<i>düfa D 314 Tiefgrund LF</i>
	Les anciennes couches brillantes doivent être rendues rugueuses.	<i>Apprêt approprié</i>
<b>Papier ingrain, papier peint en relief ou gaufré et tissu de verre</b>	Non peint, structuré	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
<b>Taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse</b>	Laver à l'eau avec des détergents dégraissant et laisser sécher.	<i>Peinture isolante à base d'eau appropriée</i>
	Brosser les taches d'eau séchées.	<i>Peinture isolante à base d'eau appropriée</i>
<b>Surfaces infestées de moisissures et de champignons</b>	Éliminez les infestations de moisissures de manière professionnelle conformément au «Guide d'élimination des moisissures» (publié et disponible auprès de l'Agence fédérale de l'environnement). (*Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser). Pour l'assainissement d'une grande infestation de moisissures (> 0,5 m <sup>2</sup> ), nous recommandons des entreprises spécialisées qui ont l'expertise et les capacités techniques nécessaires pour éliminer définitivement l'infestation de moisissures.	<i>düfa D 113 FA Sanierlösung</i>
<b>Joints et profilés d'étanchéité à élasticité permanente</b>	Vérifier la compatibilité ou la recouvrabilité de la peinture (voir DIN 52 460).	<i>Aucune impression est nécessaire</i>

## INSTRUCTIONS

### Composants selon VdL

dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, eau, additifs

## Fiche technique

### Peinture pour cuisines et salles de bains

---

**Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)**

Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone, Octylisothiazolinone, pyrithione de zinc, iodopropynyl butylcarbamate.

---

**Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].**

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

---

**CODE GIS**

BSW50

---

**Information COV**

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a): 30g/l (2010).  
Ce produit contient <1 g/l COV.

---

**Stockage**

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.  
Appliquer prochainement le matériau dilué.

---

**Elimination**

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112

---

**Conseils de sécurité complémentaires**

Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures.

---

**Service Technique**

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82  
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)  
**E-Mail:** [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

---

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Fabricant:**  
Meffert AG Farbwerke  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Allemagne  
Tel.: +49 671/870-0  
E-Mail: [info@meffert.com](mailto:info@meffert.com)  
[www.meffert.com](http://www.meffert.com)

**Importateur:**  
Meffert AG Schweiz  
c/o. Visita Treuhand AG  
Niederlenzerstrasse 25  
5600 Lenzburg  
Suisse  
Tel.: +41 56 64887-87

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.