

Blitz-Zement

Montagemörtel



Werkstoff

Anwendungsbereich	Zum schnellen Montieren von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Tür- und Fensterzargen, Regalen, Waschbecken, zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und Betonrohren etc. Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffige mineralische Untergründe im Hoch- und Tiefbau.
Eigenschaften	düfa Blitz-Zement ist ein hydraulisch schnell härtender Montagemörtel auf Zementbasis, chloridfrei, witterungsbeständig. Lässt sich hervorragend verarbeiten und ergibt eine gut verformbare Masse, die je nach Temperatur schon nach wenigen Minuten belastbar ist. düfa Blitz-Zement erreicht nach kurzer Zeit eine sehr hohe Festigkeit.
Farbton	Grau
Dichte	Ca. 1,8 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Portlandzement, mineralische und organische Zuschlagstoffe.
Produkt-Code	ZP1

Verarbeitung

Untergrund	Untergründe säubern und vornässen.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Ca. 0,33 l Wasser mit 1 kg düfa Blitz-Zement zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 3 bis 3,5 Min (20°C) . Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern den Erhärtungsverlauf. <i>Anmerkung:</i> Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen, nicht mit Gips oder Kalkzusätzen vermischen.
Verbrauch	Je nach Anwendung.

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Trockenzeit	Ist nach 15 Min belastbar. Folgebeschichtungen sind erst nach vollständiger Durchtrocknung durchführbar.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	1 kg und 5 kg.
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasser- verdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 200399 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 0800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de